

SolidoColor

(ICLA 111.39/01)

SC-P340V



Produkta apraksts

Apraksts	Ar šķīdinātāju atšķaidāma, divkomponentu poliuretāna grunts krāsa ar baltu pigmentu uz alkīda bāzes.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Visu biežāk izmantoto koku sugu un kokmateriālu gruntēšanai. Produkts optimizēts vertikālai uzklāšanai.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	SC-P340V
Bundžas izmērs	20 kg
Piegādes viskozitāte	tiksotrops/-a
Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā	69.6 ± 1
Cieto daļiņu īpatsvars %, iesk. standarta cietinātājus	59.5 ± 1
Specifiskais svars kg/l pie 20°C	1,50 ± 1%
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas	P120, P150, P180
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Gruntēšana ar Solido S-IS130

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	30% HPU 6211 (310.07) pēc svara 45% HPU 6211 (310.07) pēc tilpuma
	Alternatīvie cietinātāji	50% HPU 6204 (315.90) pēc svara lielāka elastība 50% HPU 6206 (310.42) pēc svara lielāka elastība labi slīpējams
	Atšķaidīšana	TPU 9303-S (910.73) lēna žūšana TPU 9201-M (910.33) normāla žāvēšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums pievienojot 20% TPU 9201-M	līdz 1 stundai

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	20 - 35	20 - 35
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	16 - 18	16 - 18
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	150 - 200	150 - 200
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	4 - 5	4 - 5

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 15 minūtēm
pieskāriensauss	no 30 minūtēm
slīpējams	no 4 stundām

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgs klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-18 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

SolidoColor

(ICLA 111.39/01)

Forsētā žāvēšana	
Nestrādes laiks telpas temperatūrā	20 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C	30 minūtēm
Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C	30 minūtēm
Atdzišana telpas temperatūrā	20 minūtes

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzinā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-18 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919