



Caratteristiche	
Caratteristiche	Vernice incolore PUR a due componenti, diluibile con solvente e resistente alla luce.




Campo d'impiego	
Descrizione	Mobili per interni. Verniciature a pori aperti e chiusi. Per l'applicazione finale su vernice a colori Wigranit® Novacolor WNC/tonalità.

Dati del prodotto	
Codice prodotto	PL-T-8 PL-T-9
Dimensione della confezione	25l
Viscosità fornita DIN 4mm/sec	30 ± 2
Durata - confezione originale sigillata	minimo 2 anni

Grado di gloss		
Numero del prodotto	Grado di lucentezza	DIN 67530 angolo 60°
PL-T-8	satinato lucente	30 ± 2
PL-T-9	satinato opaco	20 ± 2

Preparazione dei sottofondi	
	Superfici in legno grezzo. Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi.
	P120, P150, P180


Lavorazione	
	Mescolare vigorosamente!

Induritori Diluenti Additivi		
	Indurimento	10 % PUR 4084
	Diluizione	S 9029 essiccazione lenta S 8003 essiccazione normale
	Vita utile 20°C, 65% umidità dell'aria relativa	fino a 36 ore

Applicazione		
Pressione di spruzzatura (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Misura ugello (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Aggiunta di diluente (%)	0-20	0-20
Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)	25	25
Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m2)	100-120	100-120
Resa (m2/l)	8-10	8-10

Tempo di essiccazione @ 20°C	
Fuori polvere	almeno 20 minuti
Fuori tatto	minimo 1 ora
Trasportabile	minimo 12 ore
Carteggiabile	minimo 2 ore

Trattamento successivo	
Previa carteggiatura con grana P280-320, è possibile in qualsiasi momento un successivo trattamento con lo stesso prodotto.	

Norme di controllo	
	DIN 68861/1B Sollecitazione chimica in caso di superfici di mobili

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-09-22 / 31