

SolidoColor

(ICLA 111.59/01)

SC-P320V



Termékleírás

Leírás	Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, fehér pigmentált, alkid alapú, PUR töltőanyag.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fajtára és fa alapanyag alapozásához. A termék függőleges alkalmazáshoz optimalizált.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	SC-P320V
Kiszerelés	20 kg
Szállítási viszkozitás DIN 8 mm mp-ben	50 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	75,9 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	58,1 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1,60 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajták Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Alapozás Solido S-IS130-cal

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6210 (310.31) súlytól függően 80% HPU 6210 (310.31) térfogattól függően
	Hígítás	TPU 9201-M (910.33) normál száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	nyitva kb. 8 óra

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Hígító hozzáadása (%)	10 - 15	10 - 15
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	15 - 18	15 - 18
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	150	150
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5	5

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	10 perc elteltével
tapintásálló	25 perc elteltével
csiszolható	4 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	5 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	20 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	20 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-18 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1