

Easyfit

(ICLA 250.52.15)

E-T230-15



Opis produktu

Cechy Jednokomponentowy, rozpuszczalnikowy lakier bezbarwny na bazie nitrocelulozowej.

Zakres stosowania

Cechy Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz.

Dane produktu

Kod produktu	E-T230-15
Rozmiar pojemnika	20 l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	60 ± 10
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	ok. 2 lata

Stopnie połysku

Numer produktu	Stopień połysku	DIN 67530, kąt 60°
E-T230-15	jedwabisto-mat	15 ± 2

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno Stopniowe szlifowanie drewna Dokładnie usunąć pył szlifierski Wyszczotkować drewna o dużych porach.	P120, P150, P180
	Drewno bejcowane	Oszlifować przed bejcowaniem.
	Drewno lakierowane z zamkniętymi porami	Zamknąć pory, stosując wielokrotnie podkład wypełniający z serii Easyfit.
	Surowe drewno Stopniowe szlifowanie drewna Dokładnie usunąć pył szlifierski Wyszczotkować drewna o dużych porach.	P120, P150, P180
	Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych Drewno lub MDF w wilgotnych pomieszczeniach	Wcześniej zaizolować przy pomocy Quantum Q-IS160 lub Solido S-IS130.

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Rozcieńczalnik	TNC 9102-F (950.02) szybkie schnięcie
--	----------------	---------------------------------------

Zastosowanie

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5-3.0	110-130	
Wielkość dyszy (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Dodatek rozcieńczalnika (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	13 - 18	13 - 18	18 - 22
Gramatura powłoki na warstwę (g/m ²)	100-150	100-150	100-150
Wydajność na warstwę (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Czas schnięcia @ 20°C

pyłosuchość	od 20 minut
suchość w dotyku	od 50 minut
zdatność do transportu	od 12 godzin

Suszenie wymuszone

Czas pozostawienia w temperaturze pokojowej	20 minut
Suszenie gorącym powietrzem przy 40°C	20 minut
Suszenie gorącym powietrzem przy 60°C	20 minut
Schłodzić w temperaturze pokojowej	20 minut

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-16 / 3