

Solido (ICLA 111.81) S-S130V



Descriere produs

Descriere	Grund de umplere PU pe bază de rășini alchidice, din două componente, diluabil cu solvent.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru aplicări pe suprafețe cu pori deschși și închiși. Produsul este optimizat pentru aplicarea pe direcție verticală.
-----------	--

Date produs

Cod produs	S-S130V
Packaging size	20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	100 ± 10
Corpuri solide în % material de bază	45.0 ± 1
Corpuri solide în %, inclusiv întăritor standard	40.2 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	0.97 ± 1%
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
	Suprafețe din lemn date cu baiț	se șlefuieste înainte de a aplica baițul
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Grunduire cu Solido S-IS130

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6204 de 50% (315.90)
	Întăritor alternativ	HPU 6202 de 50% (310.84) capacitate de umplere mai bună
	Dilutie	TPU 9303-S (910.73) uscare lentă TPU 9201-M (910.33) uscare medie
	Timpe de viața 20 °C, 65 % umiditate relativă cu adaos de TPU 9201-M de 20%	până la 2 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	10-20	10-20
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	18-20	18-20
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	100-150	100-150
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	5 -7	5 -7

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 15 minute
uscat la atingere	după 40 minute
șlefuiabil	după 3 ore

Uscare forțată

Perioadă de repaus la temperatura camerei	10 minute
Uscare cu aer cald la 40 °C	20 minutes
Uscare cu aer cald la 60 °C	20 minutes
Răcire la temperatura camerei	10 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-26 / 6