

Solido (ICLA 110.04) S-S130H



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar PUR fylgdrunder på alkydbasis.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til åben- og lukketporet brug. Produktet er optimeret til horisontal påføring.

Produktdata	
Produktkode	S-S130H
Pakningsstørrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	40 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	46.0 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærdere	39.7 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	0.98 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	P120, P150, P180
	Bejdsede træflader	Slib før bejdsning.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grundning med Solido S-IS130

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	50% HPU 6202 (310.84)
	Alternative hærdere	50% HPU 6204 (315.90) højere fyldeevne 50% HPU 6211 (310.07) hurtigere gennemhærdning
	Fortynding	TPU 9304-S (910.73) langsom tørring TPU 9201-M (910.33) normal tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 10% TPU 9201-M	op til 2 timer

Påføring			
Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dygestørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Fortyndertilsætning (%)	10-20	10-20	10 - 15
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	15 - 17	15 - 17	17 - 19
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	100-140	100-140	100-140
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	5 - 7	5 - 7	7 - 10

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 25 minutter
berøringstør	fra 40 minutter
kan slibes	fra 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-10-06 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Solido
(ICLA 110.04)

Forceret tørring	
Hviletid ved rumtemperatur	10 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	20 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	20 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-10-06 / 8