AQUALIT COLOR T4800

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TEKNOLOGI
Vannbåren

PRODUKTTYPE
Topplakk

PRODUKTBESKRIVELSE
Høytytende, allsidig, pigmentert vannbasert toppstrøk på én komponent med utmerket ripe- og kjemikaliebestandighet. Utmerket utjevnings- og dekkevne, spesielt på skarpe kanter.
- Utmerket kjemikaliebestandighet, spesielt flekkbestandighet som kaffe (DIN 68861 1B)
- Utmerket ripebestandighet
- Utmerket kantdekking
- Utmerket utjevning, spesielt på skarpe kanter
- Lavt VOC-innhold



FARGE
Base nøytral BN00 / Base hvit BW01

GLANSNIVÅ (CA. GU @ 60˚)
20

PACK SIZES
-054 - 4.6 KG
-204 - 18.4 KG

HOLDBARHET
12 måneder i original, uåpnet emballasje

OPPBEVARINGSFORHOLD
Mellom 15 og 25 °C under rene og tørre forhold.

SOLIDT INNHOLD
40% ± 8%,

TETTHET (SPESIFIKK VEKT)
1,10 ± 0,15kg/l

LEVER VISKOSITET
145 ± 15 sec. DIN 4

VOC (G/L)
VOC-direktivet EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 86 g/l

FORBEREDELSE AV SUBSTRATER

	MDF - påvirket av fuktighet	Påfør herdet Aqualit Color IP360 til en lukket, jevn overflate oppnås. Til slutt slipes grunningen med kornstørrelse P280-P320.

TYNNING
Aqualit Optimizer eller vann fra springen

PÅFØRINGSMETODE
Sprøytepåføring, høyt/lavt trykk

SØKNAD

		
Sprøytetrykk (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Dysestørrelse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Tynner som skal tilsettes (%)	0 - 10	0 - 5
Prosesseringsviskositet DIN 4 mm (sek.)	130 - 160	130 - 160
Lagtykkelse (g/m²)	120 - 150	120 - 150

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produseres utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere som har grunnleggende kunnskap om håndtering og bruk av kjemisk-tekniske produkter til overflatebehandling. Behandlingsanvisningene som er angitt i databladene for våre kvaliteter, skal betraktes som uforpliktende anbefalinger og utgjør ingen garanti. Disse anbefalingene baserer seg på våre erfaringer og forsøksserier og skal gjøre arbeidet for våre kunder enklere og mer effektivt. Eventuelle avvik fra ideelle arbeidsforhold er kundens ansvar og kan påvirke (slutt)resultatet av påføringen. Dette fritar likevel ikke kunden fra forpliktelsen til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, helst ved hjelp av en prøvepåføring. Ved all usikkerhet angående håndtering eller behandling av det kjøpte produktet, vil våre materialeeksperter samt applikasjons- og laboratorieteknikere gi råd etter beste evne. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en feilfri kvalitet på sine produkter i henhold til de respektive produktspesifikasjonene, men ansvaret for bruken av de leverte produktene påhviler utelukkende kunden. Med mindre vi ikke eksplisitt – skriftlig – har garantert spesifikke egenskaper og egnethet for en avtalebestemt bruksformål, er enhver anvendelsesteknisk rådgivning eller informasjon, selv om den gis etter beste viten, i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ingen garanti. AkzoNobel hefter for kundenes bruk av sine produkter i henhold til våre generelle salgs- og leveringsbetingelser, som kunden hermed gjøres oppmerksom på. Det til enhver tid gjeldende tekniske datablad kan lastes ned fra våre nettsider. Ved utgivelse av en ny utgave opphører gyldigheten til tidligere tekniske datablad. Gjeldende fra:2026-09-03 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

AkzoNobel

AQUALIT COLOR T4800

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TØRKETID VED 20 °C

Støvtørr	Minimum 40 minutter
Berøringstørr	Minimum 1 time
Slipbar	Minimum 4 timer
Klar for transport	Minimum 12 timer

GENERELL INSTRUKSJON

Etterbehandling:
Etter sliping med P280-320 kornslipepapir kan overflaten behandles med samme produkt når som helst.
For å beskytte malingen og oppnå en viss glansgrad, anbefaler vi å påføre et lag med lakk med våre lysekte systemer som AQUALIT T260-xx eller AQUALIT T-280-xx. Derfor overmales lakklaget med lakken etter ca. 4 timer, opptil maksimalt 24 timer uten mellomsliping. Hvis det siste strøket ikke kan påføres innen denne tidsperioden, må det pigmenterte toppstrøket slipes og først påføres på nytt.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produseres utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere som har grunnleggende kunnskap om håndtering og bruk av kjemisk-tekniske produkter til overflatebehandling. Behandlingsanvisningene som er angitt i databladene for våre kvaliteter, skal betraktes som uforpliktende anbefalinger og utgjør ingen garanti. Disse anbefalingene baserer seg på våre erfaringer og forsøksserier og skal gjøre arbeidet for våre kunder enklere og mer effektivt. Eventuelle avvik fra ideelle arbeidsforhold er kundens ansvar og kan påvirke (slutt)resultatet av påføringen. Dette fritar likevel ikke kunden fra forpliktelsen til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, helst ved hjelp av en prøvepåføring. Ved all usikkerhet angående håndtering eller behandling av det kjøpte produktet, vil våre materialeeksperter samt applikasjons- og laboratorieteknikere gi råd etter beste evne. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en feilfri kvalitet på sine produkter i henhold til de respektive produktspesifikasjonene, men ansvaret for bruken av de leverte produktene påhviler utelukkende kunden. Med mindre vi ikke eksplisitt – skriftlig – har garantert spesifikke egenskaper og egnethet for en avtalebestemt bruksformål, er enhver anvendelsesteknisk rådgivning eller informasjon, selv om den gis etter beste viten, i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ingen garanti. AkzoNobel hefter for kundenes bruk av sine produkter i henhold til våre generelle salgs- og leveringsbetingelser, som kunden hermed gjøres oppmerksom på. Det til enhver tid gjeldende tekniske databladet kan lastes ned fra våre nettsider. Ved utgivelse av en ny utgave opphører gyldigheten til tidligere tekniske datablad. Gjeldende fra:2026-09-03 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

AkzoNobel