

TEHNOLOĢIJA

Ūdensbāzes

PRODUKTA TIPS

Virskārta

PRODUKTA APRAKSTS

Ātri žūstoša

Ūdens bāzes 1K pašblīvējoša, caurspīdīga virskārta ar izcilu caurspīdīgumu. Ļoti labas pretnodiluma īpašības, piemērota gan horizontālai, gan vertikālai uzklāšanai. Laba cietība un viegli slīpējama. Ļoti laba izturība pret skrāpējumiem un labas poru aizpildīšanas īpašības, padarot to par lielisku izvēli vispārējām mēbelēm.

- Ļoti laba izturība pret skrāpējumiem
- Ļoti laba sakraušana
- Viegli lietojama un uzklājama (piemērota vertikālai un horizontālai uzklāšanai)
- Atvērtas un slēgtas poras
- Laba mehāniskā un ķīmiskā izturība



KRĀSA

Causpīdīgs

SPĪDUMA PAKĀPE (60° GRĀDOS)

05 / 10 / 20 / 30

AT2700 - 20 L

UZGLABĀŠANAS LAIKS

12
mēnesī oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt 15–25 °C temperatūrā tīros un sausos apstākļos.

SAUSAIS ATLIKUMS

30,80%

BLĪVUMS (SAVITASIS SVORIS)

1,07 ± 1%

VOC (G/L)

44g/l

SUBSTRĀTA SAGATAVOŠANA

P120, P150, P180

LIETOŠANAS TEMPERATŪRA

+10–30 °C pamatnei, gaisam un materiālam, ja relatīvais mitrums ir aptuveni 60 %.

ATŠĶAIDĪŠANA

Krāna
ūdens

UKLĀŠANAS METODE

Izsmidzināšanas
uzklāšana ar gaisa mix/bez gaisa, izsmidzināšanas uzklāšana
augstā/zemā
spiedienā

UZKLĀŠANA

		
Izsmidzināšanas spiediens (Bar)	1.5 - 3.0	80 - 100
Dīzes izmērs (mm)	1.8 - 2.0	0,25-0.33
Rekomendējamais atšķaidītāja daudzums (%)	0 - 10	0 - 10
Kārtas biezums (g/m²)	100 - 130	100 - 130

AQUALIT T2700

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

ŽŪŠANAS LAIKS @ 20°C

Puteklī nelīp	Vismaz 45 min
Slīpējams	Vismaz 3 stundas
Krautnējams	Vismaz 16 stundas

AkzoNobel