

TECNOLOGIA

Base aquosa

TIPO DE PRODUTO

Acabamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento de parquet à base de água 2K de alta resistência à abrasão

- Boa transparência
- Extremamente resistente à abrasão
- Muito boa resistência mecânica e química
- Fácil de aplicar e lixar
- Secagem rápida



COR

Transparente

NÍVEL DE BRILHO (APROX. GU @ 60º)

20

5 L

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

30% ± 1

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,04 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

20 ± 2 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aqualit Parquet Sealer A-PS130 deve ser aplicado e lixado de acordo com a Ficha Técnica.

P120 - P150

ENDURECEDOR (EM PESO)

| | | |
|----------|----|--------|
| HWA 6000 | 5% | Até 2h |
|----------|----|--------|


DILUIÇÃO

Água da torneira

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Escovas, rolo

APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| |  |
| |  |
| Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.) | 20 |
| Espessura da camada (g/m ²) | 70 - 125 |

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Seco (contra pó) | Pelo menos 40 minutos |
| Seco ao toque | Pelo menos 2 horas |
| Lixável | Pelo menos 6 horas |
| Acessível | Pelo menos 12 horas |
| Montagem de mobiliário | Pelo menos 24 horas |
| Colocação de tapetes | Pelo menos 7 dias |
| Primeira limpeza húmida. | Pelo menos 1 mês |