

# AQUALIT COLOR P341

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TECNOLOGIA

Base aquosa

## TIPO DE PRODUTO

Primário

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primário aquoso monocomponente base neutra (BN00) usado para obter primários com cores personalizadas e melhor poder de cobertura.



## COR

Base Neutra BN00

18.4 Kg

## VALIDADE

12 meses

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Entre 15 e 25°C em condições limpas e secas.

## CONTEÚDO DE SÓLIDOS

53,9% ± 1

## DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,30 +/- 1%

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
|  | Superfícies de madeira crua. Lixagem gradual da madeira. Remova cuidadosamente o pó da lixagem. Madeira com poros grossos deve ser escovada | P120,<br>P150,<br>P180 |
|--|---|------------------------|

## DILUIÇÃO

Água da torneira

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

## APLICAÇÃO

| Pressão de aplicação (bar)              | 1.5 - 3.0 | 110 - 130   |
|---|-----------|-------------|
| Tamanho do bico (mm)                    | 2.0 - 2.5 | 0.33 - 0.38 |
| Solvente a ser adicionado (%)           | 0 - 10    | 0 - 5       |
| Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)  | 100-140   | 120-140     |
| Espessura da camada (g/m <sup>2</sup> ) | 100 - 120 | 100 - 120   |

## TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Lixável    | Pelo menos 2 horas |
| Empilhável | Pelo menos 2 horas |

**AkzoNobel**