

TECHNOLOGIE

PU Acryl

PRODUKTART

Decklack

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein farbloser 1K Klarlack auf Lösemittelbasis, der Eiche ein natürliches Aussehen verleiht. Ein lichtechter, farbloser Klarlack auf Acrylatbasis. Dieses Produkt erzeugt eine tiefmatte, natürliche Holzoberfläche, ohne die Maserung zu betonen. Das Holz ist geschützt, sieht aber immer noch aus wie unbehandelt.

- Natureffekt
- Lichteicht
- Vergilbungsfrei



FARBTON

farblos

GLANZGRAD (CA. GU @ 60°)

05

5 L

20 L

HALTBARKEIT

24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

LAGERBEDINGUNGEN

Gebinde dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort mit einer kontrollierten Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30° C lagern.

FESTKÖRPER

5.4% ± 1%

DICHTE

0,88 +/- 1%

LIEFERVISKOSITÄT

18 ± 2 Lieferviskosität DIN 4 mm (sec.)

VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE



Rohe Holzflächen. Abgestufter Holzschliff. Schleifstaub sorgfältig entfernen. Grobporige Hölzer ausbürsten.

P120,
P150,
P180

APPLIKATIONSVERFAHREN

Lackierapplikation Airmix/Airless, Lackierapplikation Hoch-, Niederdruck

APPLIKATION

		
Spritzdruck (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130
Düsengröße (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Verarbeitungsviskosität DIN 4mm (sec.)	16-20	16-20
Schichtdicke (g/m ²)	100 - 120	100 - 120

TROCKENZEIT BEI 20°C.

staubtrocken	ab 20 Minuten
griffest	ab 40 Minuten
Schleifbar	ab 1 Stunde
transportfähig	ab 12 Stunden

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2023-03-20 / 3 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com