

#### TECNOLOGIA

Naturale

#### TIPO PRODOTTO

Olio ; Cera

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio trasparente facile da usare e profondamente penetrante. I colori premiscelati possono essere combinati per creare colori diversi.

- Non bagnante
- Buon potere riempitivo
- Asciugatura rapida



#### COLORE

Nero / Marrone scuro / marrone Zenzero / Grigio / Marrone chiaro / Bianco

0.75 L

2.5 L

#### VITA UTILE

24 Mesi

#### CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare i barattoli ben chiusi, in un luogo ben ventilato, con temperatura controllata tra 10 e 30°C

#### RESIDUO SECCO

58.7% ± 1%

#### DENSITÀ (PESO SPECIFICO)

0,93 +/- 1%

#### VISCOSITÀ DI FORNITURA

Viscosità alla consegna 20 ± 2 DIN 4 mm

#### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

	Pavimenti Mobili Superfici in legno grezzo.	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Legno fortemente assorbente come abete rosso, faggio, ecc.	Per prima cosa, pretrattare con Nature AND-IO750<be>incolorire per<be>saturare il legno

#### TEMPO DI ASCIUGATURA @ 20°C

Carteggiabile	Almeno 12 ore
Primo, carico leggero	Almeno 24 ore
Piena resa, pronto per essere calpestato	Almeno 7 giorni
Tempo di esposizione con eccesso	minimo 1 ora

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-01-09 / 1

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.  
[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

## ISTRUZIONI GENERALI

Mescolare bene!

Colorazione trasparente per interni: Tutti i colori possono essere miscelati tra loro. La regolazione dell'intensità in qualsiasi rapporto di miscelazione è possibile con il prodotto N-Nature IO750. Il prodotto deve essere applicato abbondantemente, ad esempio a pennello, rullo, spugna, pistola a spruzzo, pistola a spruzzo a caldo. (max. 35°C) Durante il tempo di esposizione di ca. 60 minuti, le parti in cui l'olio è stato assorbito dal legno devono essere riverniciati immediatamente per ottenere una protezione sufficiente per evitare macchie. Trascorso il tempo di esposizione, l'eccesso deve essere accuratamente rimosso mediante una spatola in gomma o un tergicristallo. Si prega di testare preventivamente se gli attrezzi sono resistenti all'olio e non macchiano. Colorazione opaca per applicazioni interne ed esterne

: Composizioni opache con il prodotto sono consigliate per applicazioni esterne al fine di proteggere il legno contro i raggi UV. Il prodotto deve essere steso abbondantemente a pennello o a rullo. Durante il tempo di esposizione di ca. 30 minuti, le parti in cui l'olio è stato assorbito dal legno devono essere riverniciati immediatamente per ottenere una protezione sufficiente per evitare macchie. Trascorso il tempo di esposizione, l'olio in eccesso viene distribuito o rimosso fino ad ottenere un aspetto superficiale accettabile ed omogeneo. Per applicazioni all'esterno si consiglia l'applicazione di tre mani con essiccazione intermedia durante la notte. Come protezione contro l'abrasione dei pigmenti (ad esempio, nel caso di mobili da giardino), si consiglia di applicare come trattamento finale un rivestimento protettivo incolore con N-Nature IO750.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-01-09 / 1

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.  
[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)