

TECHNOLOGIA

Naturalny

RODZAJ PRODUKTU

Olej; Wosk

OPIS PRODUKTU

Łatwy w użyciu, głęboko penetrujący przezroczysty olej.
Gotowe kolory mogą być mieszane by uzyskać inne kolory.

- Niezwilżający
- Dobrze wypełniający
- Szybkoschnący

**KOLOR**

Czarny / Ciemny Brązowy / Imbirowo Brązowy / Szary / Jasny Brązowy / Biały

0.75 L
2.5 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

24 miesiące

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

58.7% ± 1%

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)

0,93 +/- 1%

LEPKOŚĆ HANDLOWA

20 ± 2 lepkość handlowa DIN 4 mm

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW

	Podłogi Meble Powierzchnie z surowego drewna	P120, P150, P180 P180,P240, P320
	Silnie lub nierównomiernie chłonne drewna takie jak świerk, buk itp.	Najpierw pokryć wstępnie przy użyciu bezbarwnego Natur N- IO750 w celu nasylenia drewna.

CZAS SCHNIĘCIA @ 20°C

Szlifowalny	Przynajmniej 12 godzin
Po pierwsze, lekki ładunek	Przynajmniej 24 godziny
Pełna odporność, gotowy do chodzenia	Przynajmniej 7 dni
Czas ekspozycji z dużym nadmiarem	Przynajmniej 1 godzina

OGÓLNA INSTRUKCJA

Wymieszać starannie! Przezroczyste barwienie do wewnątrz: wszystkie kolory mogą być mieszane ze sobą. Regulacja intensywności w każdych proporcjach jest możliwa dzięki produktowi N- Nature IO750. Produkt musi być nakładany grubo, np. za pomocą pędzla, wałka, gąbki, pistoletu natryskowego lub podgrzewanego pistoletu natryskowego (maks. 35°C). W trakcie ekspozycji ok. 60min, miejsca gdzie olej został wchłonięty przez drewno muszą zostać ponownie pokryte aby uzyskać wystarczające zabezpieczenie przed powstawaniem plam. Po ekspozycji nadmiar należy starannie usunąć za pomocą gumowej ściągaczki. Sprawdź wcześniej czy narzędzia są olejoodporne i nie brudzą. Barwienie kryjące dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: zestawienia kryjące są zalecane do zastosowań zewnętrznych w celu ochrony drewna przed promieniowaniem UV. Produkt należy nakładać grubo za pomocą pędzla lub wałka. W trakcie ekspozycji ok. 30min, miejsca gdzie olej został wchłonięty przez drewno muszą zostać ponownie pokryte aby uzyskać wystarczające zabezpieczenie przed powstawaniem plam. Po ekspozycji nadmiar oleju należy rozprowadzić lub usunąć za pomocą narzędzia którym był nakładany do uzyskania zadowalającego wyglądu powłoki. Dla zastosowań zewnętrznych zalecamy nakładanie trzech warstw z

Products from AkzoNobel Wood Coatings are exclusively produced for professional and industrial users, who have a basic knowledge of the handling and application of chemical/technical products for surface design. The processing instructions for reaching the qualities given in the leaflets should be regarded as non-binding recommendations and do not constitute any warranty. These recommendations are based on our experiences, including test series, and should facilitate and promote the work of our clients. Any potential deviation from ideal working conditions is within the responsibility of our clients and may affect the (end) result of the application. The purchaser is not relieved from his duties to inspect the product and its suitability for the surface to be processed, preferably through trial processing. If in any doubt as to the handling or processing of the purchased product, our material experts as well as our application and laboratory technicians will help you to the best of their ability.

AkzoNobel, of course, guarantees an impeccable quality of its products in its product specifications, yet the use thereof lies entirely within the responsibility of the purchaser. As long as we have not guaranteed – in writing – the specific characteristics and suitability of a product for a contractually agreed purpose, any advice or information given regarding the application or handling, even if the advice or information is given to the best of our knowledge, will not be binding nor will it constitute a warranty. AkzoNobel's liability for the use of its products by its customers is limited in its

General Sales and Delivery Conditions, to which the purchaser is hereby referred. The applicable version of the Technical Data Sheet for this product can be downloaded from our websites. Previous versions of the Technical Data Sheets are rendered void with the issue of a new one. Date of issue: 2023-01-09 / 1