

AQUALIT T265

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

Base aquosa

TIPO DE PRODUTO

Acabamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz autosecante 1K transparente e mate à base de água.

- boa resistência a riscos
- boa resistência à abrasão



COR

Transparente

NÍVEL DE BRILHO (APROX. GU @ 60º)

05

5 L
20 L

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

37.5% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,05 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

100 ± 10 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



A superfície é pré-tratada com um selante AQUALIT COLOR

P240,
P280

DILUIÇÃO

Água da torneira

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Solvente a ser adicionado (%)	0-5	0 - 5
Espessura da camada (g/m ²)	100 - 130	100 -130

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 2 horas
Empilhável	Pelo menos 24 horas
Lixável	Pelo menos 4 horas

AkzoNobel