



Produktbeskrivelse		Efterbehandling
Beskrivelse	Vandfortyndbar 1-komponent fugekitopløsning til opfyldning af små revner og fuger på ubehandlede trægulve inden lakforseglingen. Forhindrer lakken i at synke og reducerer dermed en sidelimning.	Efter tilstrækkelig tørring behandles med en tallerkensliber og slibeskiver med kornstørrelse P150. Om nødvendigt kan der foretages en ny spartling eller en grunding med Unocryl 1K-Parketgrunder UC-PG.
Anvendelsesområde		
Beskrivelse	Samtlige trægulve af alle gængse træsorter, massive eller med slibbart nytteleg.	
Produktdata		
Produktkode	FK	
Pakningsstørrelse	1 l 5l	
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	20 ± 2	
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år	
Forbehandling Underlag		
	Nye, ubehandlede gulve: Alt efter trætype og lægningsmetode foretages først en grundslibning. Støvsug gulvet grundigt.	P80 til maks. P120
	Renovering af allerede belagte trægulve: Udfør først grundslibningen og fjern gammel lak helt. Støvsug gulvet grundigt.	P80 til maks. P120
Forarbejdning		
 	Ryst grundigt eller rør grundigt op!	
  	Mellemslib og saml de opstående træspåner i en ren beholder. Der fremstilles en spartelbar blanding med Fugekitopløsning FK og træspåner i blandingsforholdet 2:1 til 5:1 (alt efter træsort). Under forarbejdningen kan Fugekitopløsning FK tilsættes til fortynderen. Gulvet spartles jævnt med rustfri stålspatel med den fremstillede blanding, og alle små revner og fuger fyldes op. Produktet spartles jævnt på, og overskydende materiale fjernes fra gulvet. Hvis der under behandlingen kan ses ridser og fuger på grund af nedsynkning, kan blandingen efterspartles på ny.	
Tørretid @ 20°C		
kan slibes	fra 45 minutter	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-06 / 5