



Produktbeskrivelse		Forarbejdning	
Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig, 2K-PUR grunder med ferromagnetisk virkning. Gør det muligt at fremstille overflader med magnetvedhæftning på konventionelle træmaterialer.	 Rør godt op!	 Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
Anvendelsesområde		Sørg for at overholde det korrekte blandingsforhold efter vægt eller volumen. Det er ikke nødvendigt at fortynde. Produktet påføres 3 gange hver gang med vådfilmstykkelser på ca. 250 µm (500 g/m²) for at sikre tilstrækkelig vedhæftning af magneterne. Mellem lakeringerne skal der iagttages en tørretid på 3 timer. Inden ny lakering skal overfladens glattes let. Hertil rækker en slibesvamp. En for grundig slibning slider for meget materiale af, hvilket senere påvirker vedhæftningen af magneterne negativt.	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Egner sig fremragende til grundering af træmaterialer som MDF, spånplader med grunderfolie. Komponenter med alle former og profileringer kan med dette produkt forvandles til sømløse flader, som almindelige magneter kan hæfte til. På grund af den videre belægning med farvet lak fra Zweihorn® er der mulighed for samtlige farver i dækkende belægningsopbygning.		
Produktdata		Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
Produktkode	WIG-MHF	 Hærdning efter vægt efter volumen	5 % PUR 5085 10 % PUR 5085
Pakningsstørrelse	5 kg		
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	25 ± 2	 Fortynding	S 9004 normal tørring S 9029 langsom tørring
VOC-direktiv EU grænseværdi for dette produkt (kat. A ₁): 500g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 480 g/l VOC.	 Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år		
Forbehandling Underlag		Påføring	
 Rå træflader Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af	P120, P150, P180		
Træ eller MDF i vådrum	Påfør Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF.		
		Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0
		Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5
		Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	25 ± 2
		Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	500
		Påføringsmængde pr. arbejdsgang (µm)	250
		Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	3-4
		Rækkeevne (m ² /300 g sæt)	1.5-2
Tørretid @ 20°C			
støvtør	fra 30 minutter		
berøringstør	fra 2 timer		
kan slibes	fra 3 timer		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-15 / 8

Efterbehandling

Efter forudgående slibning er det til enhver tid muligt at efterbehandle med samme produkt. Se forarbejdning. Når den tilstrækkelige magnetvedhæftning er nået, sker den videre klassiske opbygning med farvet lak fra Zweihorn® først med en filler fulgt af farvet lak og eventuelt et lag beskyttende klarlak. Først når filleren (f.eks. IF) er påført, foretages en grundig mellemslibning til udjævning af overfladen. Det kan eventuelt være nødvendigt med et andet lag filler, inden der kan arbejdes videre med den farvede lak. Hertil kan der anvendes opbygninger med farvet lak med Variofill, Variocryl® Color, Variocryl® eller opløsningsmiddelholdige opbygninger med farvede lakker f.eks. med Wigranit® isolerfiller, Wigranit® Novacolor, Crystallit®.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-15 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood