



## Caractéristiques

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Description | Additif pour le matage de vernis en phase solvant de Zweihorn®. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Domaine d'utilisation

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | Pour le matage d'un grand nombre de vernis clairs et colorés de Zweihorn®, comme p.ex. Wigranit® Novacolor, Diadur®, Crystallit®, Purolit, Super Duroffix. Pour la création d'un effet craquelé en combinaison avec Wigranit® Novacolor. Voir le descriptif des effets sur le site <a href="http://www.zweihorn.com">www.zweihorn.com</a> . |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Informations produit

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Code produit                   | MK            |
| Taille du conteneur            | 1 l           |
| Viscosité lors de la livraison | liquide       |
| Conservation - avant ouverture | 2 ans minimum |

## Degrés de brillant Exemple Crystallit® CL 7

| Adjonction | Degré de brillance à 60 ° | Réduction de la brillance |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| -          | 80%                       | -                         |
| 1%         | 60%                       | -20%                      |
| 3%         | 40%                       | -40%                      |
| 5%         | 25%                       | -55%                      |
| 7%         | 15%                       | -65%                      |
| 10%        | 8%                        | -72%                      |

## Traitement



Agiter vigoureusement avant emploi et ajouter immédiatement au vernis à matir.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2021-07-09 / 9

## EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

1/1