



Productomschrijving

Omschrijving	Additief voor het matteren van oplosmiddelhoudende Zweihorn® lakken.
--------------	--

Toepassingsgebied

Beschrijving	Voor het matteren van vele oplosmiddelhoudende Zweihorn® kleur- en blankelakken, zoals b.v. Wigranit®, Novacolor, Diadur®, Crystallit®, Purolit, Super Duroffix. Voor het vervaardigen van een scheurlakeffect met Wigranit® Novacolor. Zie effect beschrijving op www.zweihorn.com .
--------------	---

Productgegevens

Productcode	MK
Containergrootte	1 l
Afleverviscositeit	vloeibaar
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden Voorbeeld Crystallit® CL 7

Toevoeging	Glansgraad bij 60°	Verlaging glans
-	80%	-
1%	60%	-20%
3%	40%	-40%
5%	25%	-55%
7%	15%	-65%
10%	8%	-72%

Verwerking



Voor gebruik grondig schudden en direct aan de te matteren lak toevoegen.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-09 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood
1/1