









Popis výrobku		Aplikování	
Popis	Nezvyrazňující, do hloubky vnikající olej s rozpouštědlem a podílem vosku. Výrobek se vyznačuje vynikající plnivostí a je příjemný na dotek.	Vydatnost (m <sup>2</sup> /l)	8-15
Oblast použití		Doby schnutí @ 20°C	
Popis	Téměř všechny druhy dřeva v interiéru. Kupříkladu podlahy z dřeva a korku, nábytek, pracovní desky, dřevěné stropy, dřevěné dlažba, průmyslové parkety, schodiště atd. Také exotické dřevo a dřevo s bohatým obsahem složek může být natřené bez speciální předběžné úpravy.	Brousitelné / leštitelný na lesk	od 12 hodin
		první lehké zatížení	od 24 hodin
		úplně zatížitelné, pochůzná	od 7 dnů
		Doba působení s nadbytečným množstvím výrobku	60 minut
Údaje o výrobku		Dodatečná úprava	
Kód produktu	NHWO	After drying and previous sanding (furniture P320/P400, floors P240), the product can be applied again. After the indicated drying time, the final coat can be polished to shine. Naturtrend surfaces must be given a follow-up treatment from time to time. Appropriate products can be found in the Cleaning & Care section . In case wear should be too heavy, complete rebuild might be useful.	
Velikost balení	5l 750 ml		
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	105 ± 5		
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky		
Předběžná úprava podkladů		Zvláštní pokyny	
	Neopracované dřevěné plochy Nábytek	P180, P240, P320	Náradí čistíte čistícím přípravkem na nábytek Naturtrend NMR, speciálním intenzivním čistícím prostředkem nebo terpentýnovou náhražkou.
	Raw wooden surfaces. Floors	P120, P150, P180	Výrobek je biologicky rozložitelný, přesto však nesmí být odváděn do kanalizace, (Dodržujte regionální předpisy!)
Zpracování		Výrobek lze zpracovat bez viditelného překryvání, je vysoce odolný vůči teple (do 120°C), odolný proti tlaku chůze a odpuzující nečistoty.	
	Důkladně zamíchejte!	U povrchových úprav dřeva s výrobky Naturtrend nemohou být uvedené definitivní doby schnutí. Pojmy, jako "absolutně suchý" nebo "brousitelné" není možné převzít z běžných nátěrových systémů.	
	<p>Nanášení výrobku se provádí s nadbytečným množstvím výrobku, kupř. štětcem, válečkem, houbou, stříkácí pistolí, vyhřívanou stříkácí pistolí. (max. 45°C) Během doby působení přibližně 60 minut musíte místa, na kterých vsákl do dřeva, okamžitě dodatečně natřít, aby se zabezpečil dostatečný ochranný účinek a aby se předešlo tvorbě skvrn. Po době působení musíte přebytek důkladně odstranit, kupř. gumovou stěrkou nebo hadrem. Předtím překontrolujte, zda jsou nástroje odolné vůči olejům a zda neodbarví. Následně budou případné zbytky oleje zatřeny hadrem neuvolňující vlákna. Zbytky mohou být zapracovány také strojově s jemnou brusnou tkání (pad). Podlahy se přešetří s jemnou brusnou tkání (bílý pad) 24 hodin po odstranění nadbytku. Tím se výrazně zvyšuje trvanlivost.</p>		

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2024-08-21 / 10

Zkušební normy	
	DIN 68861/1C Chemické požadavky u nábytkových povrchu
	EN 71-3/9 bez rozpustných těžkých kovů / chemických prvků (CE způsobilost)
	DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu
	Protiskluzová pevnost podle DIN 51130 a ASR A1.5/1,2.
	Stavební výrobky, které jsou v shodě s technickými pravidly, které vydal Německý institut pro stavební techniku (DIBT). Pro konstrukční části, jako parkety, schodiště apod. je možné požádat o vydání označení CE. Schválení AgBB pro používání na parketových a dřevěných podlahách podle DIN EN 14342.
	Tox Control - pečeť pro lakování s nízkým obsahem emisí

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2024-08-21 / 10