

# WV 805

## 8520-000671-000

**sikkens**  
WOOD COATINGS



### Descrição do produto

Pano de tratamento para renovar e proteger as superfícies de pintura em portas de madeira. O uso regular prolonga os intervalos de manutenção. - repele água e sujidade - boa resistência a intempéries - boa recuperação de cor e brilho

### Coloração

Incolor

### Processamento

As superfícies de revestimento a serem tratadas são primeiro completamente limpas com o agente de limpeza especial\* ou detergente doméstico adequado, sendo depois aguardada a sua secagem completa. Em seguida, a superfície limpa e seca é esfregada uniformemente com o pano de tratamento no sentido da fibra da madeira. Para tal, o pano é dobrado à forma da mão e virado repetidamente durante o tratamento da superfície.

### Tempo de processamento

+5 - 30 °C para o substrato, ar e material com humidade rel. a aprox. 60 %

### Secagem

Após aplicação, deixar secar 30 minutos.

### Armazenamento

Estabilidade de armazenamento mínima à temperatura ambiente: 2 anos Armazenar em local fresco, mas protegido de geadas.

### Eliminação

O pano de tratamento pode ser eliminado juntamente com o lixo residual.

### Ficha de Dados de Segurança

Mais dados na Ficha de Dados de Segurança conforme diretiva 91/155/CEE [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)  
Downloads Ficha de Dados de Segurança

### Advertências

Ler sempre o rótulo e a informação do produto antes de usar. Mesmo quando se trabalha com vernizes/velaturas de baixa emissão, ter em atenção as habituais medidas de proteção.

### Diretiva COV

Classificação não obrigatória.

### Regras básicas

Graças ao uso de soluções de conservação as superfícies pintadas ou envernizadas recuperam o seu aspeto original. A sua aplicação regular (1 a 2 x ano, na primavera e outono), permite alargar a duração do revestimento. Em contrapartida, os revestimentos defeituosos não podem ser reparados nem recuperados com o leite de tratamento. O mesmo é referenciado nas fichas técnicas dos produtos Cetol / Rubbol.

### Notas

Não utilizar em superfícies quentes ou em caso de luz solar direta.

Antes do tratamento posterior de revestimento tratado a superfície tem de ser bem limpa com ST 825 ou white-spirit e depois lixada (folha de lixa K240). O revestimento limpo e seco pode depois ser tratado com os produtos de manutenção da Sikkens.

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2020-05-29 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemanha ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

1/1

AN\_204450\_060919

**AkzoNobel**