

**WV 805**  
**8520-000671-000**

**sikkens**  
WOOD COATINGS



#### Caratteristiche

Panno per la rigenerazione e la cura delle superfici verniciate soggette alle intemperie. L'uso regolare allunga gli intervalli fra gli interventi di rinnovo. - resistente all'acqua e allo sporco - buona resistenza alle intemperie - buona rigenerazione del colore e della lucentezza

#### Tonalità

Incolore

#### Lavorazione

Le superfici di rivestimento da trattare devono essere prima accuratamente pulite con uno speciale detergente o adeguati detergenti domestici aspettando poi, la loro completa asciugatura. Successivamente la superficie pulita e asciutta, deve essere strofinata delicatamente ed uniformemente con il panno inumidito nel prodotto, nella direzione delle venature del legno. Il panno deve essere piegato in una forma utilizzabile e la faccia della stoffa regolarmente cambiata durante il processo di applicazione.

#### Temperatura di applicazione

5-30°C per il fondo, l'aria e il materiale con ca. il 60% di U.R.

#### Essiccazione

Dopo l'applicazione, lasciare asciugare per circa 30 minuti.

#### Stoccaggio

Stabilità di stoccaggio minima a temperatura ambiente: 2 anni. Conservare in ambiente fresco, ma al riparo dal gelo.

#### Smaltimento

Il panno usato per la manutenzione, può essere smaltito nei rifiuti generici.

#### Scheda di sicurezza

Per ulteriori dati vedi la Scheda di Sicurezza secondo 91/155/CEE. [www.sikkens-wood-coatings.com/downloads](http://www.sikkens-wood-coatings.com/downloads)  
Schede di sicurezza

#### Attenzione

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Attenersi alle consuete misure di protezione anche nell'utilizzo di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

#### Direttiva COV

Non soggetto ad obbligo di etichettatura.

#### Istruzioni generali

Con l'applicazione del prodotto curativo tutte le superfici verniciate ritornano alla loro freschezza originale. L'uso regolare (1-2 volte all'anno, in primavera e in autunno) prolunga la durata del rivestimento. Per contro i rivestimenti difettosi non si possono riparare o risanare con il latte curativo. In questo caso si rimanda alle schede tecniche dei prodotti Cetol-/ Rubbol.

#### Note

Non utilizzare su superfici calde o esposte a radiazione solare diretta.  
Prima della riverniciatura di un rivestimento sottoposto a trattamento curativo, la superficie deve essere pulita con ST 825 o benzina solvente e poi carteggiato (grana K240). Il rivestimento pulito e asciutto può poi essere trattato con i prodotti per manutenzione Sikkens.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2020-05-29 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1

**AkzoNobel**

AN\_204450\_060919