

NatureColor NC-UO760-20



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Pigmentert, inntrengende, løsemiddelholdig olje for fargemaling innendørs og utendørs.
-------------	--

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Bruk på gulv og trapper innendørs er mulig, men anbefales ikke, da det ved bruken kan oppstå "gangveier" og overflatene der da må pusses opp igjen. Også tropiske tresorter og treverk med lavt innhold av trestoffer kan behandles uten annen forbehandling. For bruk på ikke dimensjonsstabile komponenter utendørs, som gulv, hagemøbler, drivhus, gjerder og terrassebord.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	NC-UO760-20
Produktfarge	Teak
Pakking størrelse	750 ml 2.5 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	20 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Forbehandling underlag

	Ubehandlete treflater Gulv Møbler	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Kraftig eller varierende kraftig sugende treverk som gran, bøk og lignende.	Forbehandles først med fargeløs Nature N-IO750 til treverket er mettet.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Transparente farger innendørs: Alle fargetoner kan blandes med hverandre. Innstilling av intensiteten i alle aktuelle blandingsforhold er mulig ved bruk av produktet Nature N-IO750. Påføring av produktet gjøres mettet, f.eks. med pensel, rulle, svamp, sprøytepipette eller varmsprøytepipette. (maks. 35°C)
	Med en virketid på ca. 60 minutter må steder der olje suges opp av treverket straks etterbehandles for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse og unngå flekker.
	Etter virketiden må overskuddet fjernes grundig, f.eks. med en gummispatel eller nal. Vennligst kontroller først om verktøyene tåler olje og ikke farger av. Dekkende farging innendørs og utendørs: Utendørs anbefaler dekkende bruk med produktet, for å beskytte treverket mot UV-stråling. Påføring av produktet gjøres med pensel eller rull. Med en virketid på ca. 30 minutter må steder der olje suges opp av treverket straks etterbehandles for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse og unngå flekker. Etter virketiden skal overflødig olje fordeles eller tas av med en spatel til det oppnås en akseptabel jevn overflatekvalitet. For bruk utendørs anbefaler vi å foreta tre påføringer med tørking over natten for hvert lag. For slitasjebeskyttelsen av pigmentene (f.eks. for hagemøbler) anbefaler vi påføring av et fargeløst beskyttelseslag med Nature N- IO750 som siste behandling.

Tørketid @ 20°C

slipbar	etter 12 timer
første, lette belastning	etter 24 timer
fullt belastbar, belastningsklar	etter 7 dager
Virketid ved mettet overskudd	60 minutter

Prøvingsstandarter

	DIN 68861/1C Kjemisk belastning på møbeloverflater
	EN 71-3 Migrasjon av løselige tungmetaller
	Tox Control - merket for utslippsfattige lakker

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1