

QuantumColor QC-T470-90-BN00



Opis izdelka

Opis	Systém farebných lakov na báze PUR-akrylátu, svetlostály, vysoko lesklý, brilantný s obsahom rozpúšťadla. Systém miešania farieb pre vytváranie nespočetného množstva farebných odtieňov podľa odtieňov Sikksens, RAL, NCS apod. alebo podľa vlastnej predlohy.
------	---

Področje uporabe

Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Ideálne vhodné v spojení s plnidlami QuantumColor výrobkov QC-IP350, QC-P340 alebo QC-P330.
------	--

Podatki o izdelku

Koda izdelka	QC-T470-90-BN00
Velikost posode	18.4 kg 4.6 kg
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	~ 60 odvisno od barvnega odtenka
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
QC-T470-90-BN00	visoki sijaj	>90

Priprava podlag

	Plošča iz lesnih vlaken MDF - brez vpliva vlage Plošča iz lesnih vlaken MDF - z vplivom vlage Ekzotičen / z ekstraktivi bogat les	Priporočljiva priprava naj bo izvedena s QuantumColor QC- IP350. Končno brušenje polnila z zrnatostjo P600 - P800.
--	---	--

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanosite. Za izboljšanje učinka visokega sijaja priporočamo, da po tankem nanosu, ki mu sledi zračenje s trajanjem 30 minut do 2 ur, površino še enkrat na tanko premažete. Če se prelakiranje izvede naslednji dan ali pozneje, je treba celotno površino pred nadaljnjim nanosom laka pobrusiti s papirjem zrnatosti 1200 in temeljito odstraniti prah.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	50% HPU 6300
	Redčenje	TPU 9300-F hitro sušenje TPU 9301-S počasno sušenje
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	do 2 ur

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1,2 - 1,6	0.18- 0.23
Dodajanje razredčila (%)	0-10	0-10
Viskoznozt pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	15-20	15-20
Količina izdelka na nanos (g/m2)	80-120	80-120
Pokrivenost na nanos (m2/l)	6-9	6-9

Čas sušenja @ 20°C

suh na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 4 ur naprej
pripravljen za transport	od 2 dni naprej
Možno brusiti	od 14 ur naprej
Možno polirati	od 3 dni naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-25 / 4