


Speed SP-PF190



Описание продукта	
Описание	двухкомпонентная прозрачная шпаклевка для заполнения крупных древесных пор. Продукт является светопрочным и отверждается под действием ультрафиолетового излучения (зона выдержки или солнечный свет).

Область применения	
Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях.

Характеристики продукта	
код продукта	SP-PF190
Dimensiune recipient	Состав композиции: 150 г компонента А (адгезив) 150 г компонента В (отвердитель)
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	пастообразный
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года

Предварительная обработка Поверхности		
	Необработанные деревянные поверхности Ступенчатая древесная масса Тщательно удалить шлифовальную пыль Крупнопористую древесину очистить щеткой	P120, P150, P180 Перед нанесением шпателем нанести на поверхность грунтовку Quantum Q-IS160
	Древесина и древесные материалы	перед бейцеванием отшлифовать

Применение	
	Необходимо тщательно перемешать продукт! Тубы после извлечения продукта следует сразу же закрыть. Не перепутайте колпачки при этом.
	Следует нанести продукт шпателем, кистью или безворсовой салфеткой и тщательно удалить излишки. Продукт следует очень тщательно втирать сначала поперек, а затем вдоль рисунка древесины в древесные поры.
	Во избежание преждевременного отверждения необходимо обеспечить защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей во время использования.

Отвердитель - Разбавитель - Добавки		
	Соотношение компонентов смеси: 1:1	150 г компонента А (адгезив) 150 г компонента В (отвердитель)
	Время жизни рабочей смеси	до 1 часа

Нанесение	
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	30-50
Расход (м2/300 г на композицию)	6-10

Время высыхания @ 20°C	
Время испарения растворителя после нанесения	Не указано, так как растворитель отсутствует
Время выдержки с зоной выдержки	от 20 минут
Время отдыха перед последующей обработкой	от 20 минут

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-28 / 8