

Speed SP-S191



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Lysægte 3K-PUR fyldgrunder på acrylatbasis med ultrahurtig hærdning og ekstremt højt faststofindhold. Produktet er lysægte og hærder med UV-lys (eksponeringsfelt eller sollys). Til dette produkt har du brug for særligt udstyr. Spørg venligst din AkzoNobel konsulent.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Produktet er specielt udviklet til ædle, brillante træbeklædninger med lukkede porer.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	SP-S191
Pakningsstørrelse	5l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	30 ± 2
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år
VOC-direktiv EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/j): 500g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 345g/l VOC.

Forbehandling Underlag

	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180 Isolér principielt forinden med Quantum Q-IS160. Efter isoleringen kan grove træporer fyldes med Speed SP-PF190.
--	--	---

Forarbejdning

	Rør godt op! Sørg især for at overholde den nøjagtige tilsætningsmængde af aktivatoren.
	Påfør produktet under nøje overholdelse af alle parametre, som f.eks. dysestørrelse, tryk, afstand, påføringsmængde osv.
	Beskyttes under forarbejdningen mod direkte sol for at hindre for hurtig hærdning.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning Aktivering	efter vægt: 100 dele SP-S191 100 dele hærder HSP 1 2 dele aktivator ASP 2 efter volumen: 100 dele SP-S191 100 dele hærder HSP 1 2,5 dele aktivator ASP 2
	Fortynding	
	Forarbejdningstid	op til 6 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	2.5-3.0
Dysestørrelse (mm)	1,0-1,6
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	17 ± 2
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	80-120
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	7 - 10

Tørretid @ 20°C

Flash off tid efter påføring	fra 10 minutter
Eksponeringstid med eksponeringsfelt	fra 10 minutter
Hviletid inden den videre forarbejdning	fra 10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Speed

Prøvningsstandarder	
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Svært brændbar i henhold til direktiv om skibsstyr MED 2014/90/EU.
	Krav til køkkenmøbeloverflader iht. DIN 68930 med hensyn til bestandigheden over for skiftende klimatiske forhold.
	Tox Control – Mærket for emissionsfattige lakeringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919