

Speed SP-S191



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Ljusäkta, akrylatbaserad 3K PU sealer med ultrasnabb härdning och extremt hög torrhalt. Produkten är ljusäkta och härdas med UV-ljus (lampa eller solljus). För denna produkt behöver du specialutrustning. Kontakta din lokala AkzoNobel-leverantör.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. Produkten är särskilt utvecklad för ädla, täta, exklusiva trätyper.

Produktdata	
Produktkod	SP-S191
Förpackningsstorlek	5l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	30 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/j): 500 g/l (2010)	Denna produkt innehåller max. 345 g/l VOC.

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätyper Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180 Isolera innan med Quantum Q- IS160. Efter isoleringen kan grova träporer fyllas med Speed SP-PF190.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt! Var noggrann med att applicera den exakta mängden aktivator.
	Följ samtliga regler rörande produkten, t.ex. storlek på munstycke, tryck, avstånd, kvantitet etc.
	För att förhindra för tidig härdning är det viktigt att du under arbetets gång skyddar materialet från direkt solljus.

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning Aktivering	efter vikt: 100 delar SP-S191 100 delar härdare HSP 1 2 delar aktivator ASP 2 efter volym: 100 delar SP-S191 100 delar härdare HSP 1 2,5 delar aktivator ASP 2
	Förtunnare	
	Brukstid	upp till 6 timmar

Applicering	
Sprutningstryck (bar)	2.5-3.0
Munstyckets storlek (mm)	1,0-1,6
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	17 ± 2
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	80-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	7 - 10

Torktid @ 20°C	
Torktid efter påstrykning	från 10 minuter
Exponeringstid med UV-lampa	från 10 minuter
Väntetid innan ytterligare behandling	från 10 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Speed

Provningsstandarder	
	EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller
	Allmänt provintyg från byggnadsinspektionen angående svårantändlighet enligt DIN 4102/B1 på svårantändliga, B1-provade träspånskivor, även fanerade.
	Mycket brandavvisande i enlighet med direktivet om marin utrustning MED 2014/90/EU.
	Krav för köksmöbelytor enligt DIN 68930 med avseende på beständigheten mot växlande omgivningsklimat.
	Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-28 / 11

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919