

SolidoColor SC-T470-30-BW01



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Tokomponent, opløsningsmiddelholdigt, godt dækkende farvet laksystem på PUR alkydbasis med god fylde. Farveblandningssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg.
-------------	---

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Ideelt egnet i opbygningen med fillere i SolidoColor- eller QuantumColor-serien. Produktet er optimeret til vertikal påføring.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	SC-T470-30-BW01
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	75 ± 5
Faststoffer i % stamlak.	60.2 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærder	48.5 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1.26 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
SC-T470-30-BW01	silkeblank	30 ± 5

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	I opbygningen med Solido S-IS130 og en filler fra SolidoColor- serien. Eller i opbygningen med den isolerende filler QuantumColor QC-IP350. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.
	MDF - uden fugtighedsindvirkning	Forbehandl med en filler i SolidoColor- eller QuantumColor- serien. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	50% HPU 6205 (310.70)
	Fortynding	TPU 9302-M (910.17) normal tørring TPU 9304-S (910.73) langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 3 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsætning (%)	10-20	10-20
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	25 - 28	25 - 28
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	100-140	100-140
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 15 minutter
berøringstør	fra 45 minutter
kan slibes	fra 2 timer
transportegnet	fra 12 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesinstruktioner vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-18 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

SolidoColor

Forceret tørring	
Hviletid ved rumtemperatur	10 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	30 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-18 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919