Wood Coatings
Passion for wood

Quantum
Q-T260-30

Descriere produs	
Descriere	Lac transparent PU pe bază de acrilat, din două componente, diluabil cu solvent, formulă anti-îngălbenire.

Domeniu de aplicare	
Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Vopsiri cu pori deschişi sau închişi. Acoperire cu un strat de lac colorat QC-T de la QuantumColor. Poate fi folosit ca acoperire multistrat.

Date produs	
Cod produs	Q-T260-30
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	25 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu		
Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
Q-T260-30	semi-lucios	30 ± 2

Pregătire substraturi		
	Suprafeţe de lemn brute Şlefuire lemn în etape Îndepărtaţi cu atenţie şpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Suprafeţe din lemn date cu baiţ	se şlefuieşte înainte de a aplica baiţul
	acoperiri pentru finisare cu pori închişi	Închiderea porilor prin aplicări multiple cu grund de umplere Quantum, de exemplu Q-IS160 sau Q-S170.
	Lemn exotic/bogat în substanţe extractive Lemn sau MDF în spaţii cu umezeală	Grunduire cu Quantum Q-IS160 în raport amestec 5:1
	Suprafeţe cu lac colorat QuantumColor QC-T	după aprox. 2 ore până la maximum 8 ore este acoperit, fără şlefuire intermediară.

Prelucrare	
	Agitaţi bine!
	Amestecaţi şi aplicaţi produsul aşa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi		
	Întărire	HPU 6300 de 10%
	Dilutie	TPU 9300-F uscare rapidă TPU 9301-S uscare lentă
	Timp de viata 20 °C, 65 % umiditate relativă	

Aplicare		
Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	10-20	
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	18-20	25
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	90-120	120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-10	7

Timp de uscare @ 20°C	
eliminare praf	după 15 minute
uscat la atingere	după 45 minute
şlefuibil	după 1 oră
gata de transport	după 12 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2022-07-12 / 14

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

Quantum

Indicaţii speciale
Lacurile poliesterice nu se prelucrează şi se usucă la mai puţin de 15 °C.
Aplicare de lacuri PU în decurs de o zi lucrătoare, posibilă fără şlefuire intermediară. După acest timp, cu puţin timp înainte prelucrarea ulterioară este necesară o şlefuire intermediară, care are ca scop garantarea unei aderenţe fără probleme.
Nu depozitaţi întăritorul PU rece şi uscat mai mult de 1 an în recipientul original închis.
La prelucrarea de către întăritorul PU, respectaţi datele de siguranţă de pe etichetă.
Produsul este rezistent la peroxid şi, prin urmare, poate fi folosit pe suprafeţele albite de mobilier din lemn.

Standarde de testare	
	DIN 68861/1B Expunerea chimică a suprafeţelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	Certificat general de testare al autorităţii pentru construcţii referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt şi furniruite.
	Cu propagare redusă a flăcărilor conform Directiva privind echipamentele maritime MED 2014/90/UE.
	Requirement for furniture surfaces in regards to their resistance to temperature changes
TOX CONTROL	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2022-07-12 / 14

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919