

Speed SP-T290-90



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Ljusäkta, akrylatbaserad 3K PU-klarlack med ultrasnabb härdning och extremt hög torrhalt. Produkten är ljusäkta och härdas med UV-ljus (lampa eller solljus). För denna produkt behöver du specialutrustning. Kontakta din lokala AkzoNobel-leverantör.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. Produkten är särskilt utvecklad för ädla, täta, exklusiva trätyper.

Produktdata	
Produktkod	SP-T290-90
Förpackningsstorlek	5l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	17 sec. ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/j): 500 g/l (2010)	Denna produkt innehåller max. 345 g/l VOC.

Glansgrader	
Produktnummer	Glansgrad
SP-T290-90	hög glans

Förbehandling av underlag		
	Ytor framställda med Speed SP- PF190.	P240 / P320
	Pigmenterad toppfärgsyt QuantumColor QC-T460-färgton	Applimeras inom 3-6 timmar utan föregående slipning. Se särskilda upplysningar.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt! Var noggrann med att applicera den exakta mängden aktivator.
	Följ samtliga regler rörande produkten, t.ex. storlek på munstycke, tryck, avstånd, kvantitet etc.
	För att förhindra för tidig härdning är det viktigt att du under arbetets gång skyddar materialet från direkt solljus.

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning Aktivering	efter vikt: 100 delar SP-T290-90 100 delar härdare HSP 1 2 delar aktivator ASP 2 efter volym: 100 delar SP-T290-90 100 delar härdare HSP 1 2,5 delar aktivator ASP 2
	Förtunnare	
	Brukstid	upp till 8 timmar

Applimering	
Sprutningstryck (bar)	2.5-3.0
Munstyckets storlek (mm)	1,0-1,6
Applimeringsviskositet DIN 4mm (sek.)	17 ± 2
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	80-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	7 - 10

Torktid @ 20°C	
polerbar	från 2 timmar Rekommendation från 12 timmar till max 5 dagar
Torktid efter påstrykning	från 10 minuter
Exponeringstid med UV-lampa	från 10 minuter
Väntetid innan ytterligare behandling	från 10 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-28 / 6

Speed

Provningsstandarder	
	DIN 68861/1B Kemisk påfrestning på möbelytor.
	Nötningshållfasthet enligt DIN 68861 del 2
	EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller
	Allmänt provintyg från byggnadsinspektionen angående svårantändlighet enligt DIN 4102/B1 på svårantändliga, B1-provade träspånskivor, även fanerade.
	Mycket brandavvisande i enlighet med direktivet om marin utrustning MED 2014/90/EU.
	Krav för köksmöbelytor enligt DIN 68930 med avseende på beständigheten mot växlande omgivningsklimat.
	Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919