

Solido

(ICLA 211.81.20)

S-T220V-20



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas Dviejų komponentų, skiedžiamas tirpikliu, skaidrus poliuretano lakas alkidų pagrindu.

Taikymo sritis

Apibūdinimas Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Atvirų arba uždarytų porų lakavimas. Gaminys optimaliai pritaikytas vertikalaus užnešimo metodui. Gaminys rekomenduojamas kaip „Solido“ serijos skaidraus grunto galutinė danga.

Gaminio duomenys

Prekės kodas	S-T220V-20
Talpyklos dydis	20 l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	80 ± 10
Kietosios dalelės %, bazė	45.6 ± 1
Kietosios dalelės %, įskaitant standart. kietiklius	39.4 ± 1
Specialus svoris kg/l, esant 20 °C	1.01 ± 1%
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 2 metai

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
S-T220V-20	pusiau matinis	20 ± 2

Pagrindo paruošimas

	atvirų porų dangos	Gruntuoti pritaikytu „Solido“ serijos skaidriu gruntu.
	uždarytų porų dangos	Poras uždarykite kelis kartus užnešdami „Solido“ serijos skaidraus grunto.
	Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena Mediena arba MDF drėgnose patalpose	Gruntuoti „Solido S-IS130“

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas	50% HPU 6202 (310.84)
	Skiedimas	TPU 9303-S (910.73) lėto džiūvimo TPU 9201-M (910.33) normalus džiovinimas
	Gyvybingumas 20°C, 65% santykinė drėgmė pridedant 20% TPU 9201-M	iki 3 valandų

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Purkštuko dydis (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Skiediklio kiekis (%)	20	20
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	16 - 18	16 - 18
Užnešamas kiekis (g/m ²)	100-150	100-150
Padengiamas plotas (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 20 minučių
sausas paliesti	nuo 50 minučių
paruoštas transportuoti	nuo 6 valandų

Forsuotas džiovinimas

Ramybės laikotarpis kambario temperatūroje	20 minučių
Džiovinimas karštu oru esant 40 °C	30 minučių
Džiovinimas karštu oru esant 60 °C	30 minučių
Atvėsinti kambario temperatūroje	20 minučių

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminių specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepadėtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel priima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-26 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919