



Termékleírás	Eszköztisztítás						
Vizes bázisú hézaglezáró a szerkezeti hézagok bútüfelületének lezárásához és a faablakok és -ajtók nedvesség elleni védelmére kívül és belül. - nagyfokú átlátszóság - kevéssé szagos - gyorsan száradó - könnyen felhordható	A használat után vízzel, szükség esetén kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószer hozzáadásával vagy ST 830-cal.						
Színárnyalat	Tárolás						
Színtelen	The minimum shelf life (BBD) in the unopened original container is 2 years. Storage temperature +5 - +30° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. For that reason, the user must apply expired material with particular attention. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.						
Kötőanyag fajta	Hulladékkezelés						
Speciális polimerdiszperzió	Csak kiürített göngyöleget adni újrahasznosításra. Anyagmaradékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Ehhez az anyaghoz megfelelő EU-hulladékkód: 08 01 12						
Sűrűség	Biztonsági adatlap						
Kb. 1,03 kg/l	További adatok a biztonsági adatlapban a 91/155/EGK szerint www.sikkens-wood-coatings.com Letöltések Biztonsági adatlapok						
Feldolgozás	Figyelmeztet						
Köztes csiszolás után minden nyitott fúgába és a kis repedésekbe is be kell nyomni és ujjal le kell húzni. Ehhez könnyű kesztyűt vagy ujjvédőt kell használni.	Használat előtt mindig olvassa el a megjelölést és a termékinformációt. A károsanyagokban szegény lakkok/lazúrok használatakor is be kell tartani a szokásos védőintézkedéseket.						
Kiadósság	VOC irányelv						
Fúgamélységtől függően kb. 20 ml/folyóméter V-fúga	Nem jelölésköteles.						
Hígítás	Bevonatolási ajánlás						
Használatra kész. Nem hígítható.	A lezáró masszát az alapozás és köztes csiszolás teljes száradása után juttassuk be a tiszta, por- és zsírmentes parapetfúgába. Ehhez ne használjon szappanos vizet. A lezárt fúgák száradása után történhet a közbenső- és záróbevonatolás.						
Felhordott mennyiség	Alapszabályok						
15 - 25 °C hőmérsékletű alap, levegő és anyag kb. 60 % rel. páratartalom mellett	Use in						
Száradási idő	Tudnivalók						
<table><tr><td>Száritás:</td><td>Szabványos klíma: 23°C / 50% rel. páratartalom mellett</td></tr><tr><td>Porszáraz</td><td>Kb. 30 perc</td></tr><tr><td>Átmunkálható</td><td>kb. 1 óra</td></tr></table>	Száritás:	Szabványos klíma: 23°C / 50% rel. páratartalom mellett	Porszáraz	Kb. 30 perc	Átmunkálható	kb. 1 óra	Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő műszaki adatlapokat és igényeljen rendszertámogatást a Sikkens képviselő munkatársán keresztül vagy a gyárban.
Száritás:	Szabványos klíma: 23°C / 50% rel. páratartalom mellett						
Porszáraz	Kb. 30 perc						
Átmunkálható	kb. 1 óra						
Száritás							
Az anyag száradása az alkalmazott rétegvastagságtól függ és járulékos anyagokban gazdag fafajtáknál valamint nyirkos hideg időjárás által lelassulhat. Száritáskor folyamatosan gondoskodni kell a kielégítő temperálásról és légcseréről. Amennyiben a száritási feltételek nem tarthatók be, akkor nem zárható ki, hogy a bevonatban károsodások keletkezzenek.							

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadók, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-08 / 3