

AqualitColor AC-IP360



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vanntynnbart, hvitpigmentert fyllstoff på akrylatbasis. Valgfritt brukbar som 1K- eller 2K-produkt for store belastninger.
-------------	--

Bruksområde

Beskrivelse	AC-IP360 1K: Vanlige treverk med lavt nivå av innholdsstoffer og trematerialer (også MDF) for normal belastning i boliger. AC-IP360 2K: Nesten alle tremøbler innendørs. Til grunning av alle vanlige tresorter og trematerialer. Ypperlig egnet til isolering av innholdsstoffer i tre samt isolering av MDF i våtrom. Også vedheftmiddel kan benyttes på mange gjengse plast- og metallmaterialer innendørs.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	AC-IP360
Pakking størrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	140 ± 5
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 59 g/l VOC før herding. Dette produktet inneholder maks. 90 g/l VOC etter herding.

Forbehandling underlag

	Ubehandlete treflater Gradert tresliping Slipestøv må fjernes grundig Børst grovporede tresorter	P120, P150, P180
	Plastfolieplater (f.eks. høytrykkslaminat (HPL) eller melaminharpiks) må slipes grundig. Plater med grunningsfolie må være rene og fri for fett og silikon.	P320 / P400
	Metall avfettes først med ren tynner, f.eks. TPU 9300-F og slipes fint. Rengjør plast og slip med slipesvamp eller slipeplate. For bruk som vedheftmiddel skal produktet kun brukes herdet som 2K variant. Brukeren skal generelt gjennomføre en vedheftstest.	P400 P600

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".
	På grunnings- eller plastfolieplater skal produktet kun påføres herdet som 2K-variant. For bruk som vedheftmiddel skal produktet kun brukes herdet som 2K variant. På grunn av at det finnes mange ulike typer underlag, kan vi ikke garantere for tilstrekkelig vedheft i hvert enkelt tilfelle. Brukeren skal generelt gjennomføre en vedheftstest. Ved bruk som 2K-variant, pass på korrekt herding (les om Herdere tynnere tilsetninger) for å oppnå tilstrekkelig isolerende effekt.

Herdere tynnere tilsetninger

	Herding valgfritt	10% HWA 6000 etter vekt 15% HWA 6000 etter volum
	Fortynning	TWA 9000-F eller springvann
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet	som 2K opp til 4 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysestørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	100-140	120-140
Påføringsmengde per påføring (g/m ²)	120-300	120-300
Dekkeveie (m ² /l)	3-6	3-6
Tynnertilsetning (%)	0-5 5-10	- 5-10
AC-IP360 1K:		
AC-IP360 2K:		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AqualitColor

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	etter 2 timer
slipbar	från 6 timmar

Prøvingsstandarder

	Vanskelig anten nbart i henhold til Marine Equipment Directive MED 2014/90/EU.
	Krav til kjøkkenmøbeloverflater iht. DIN 68930 med hensyn til bestandighet mot vekslende klima.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2