

## Easyfit (ICLA 250.52.55) E-T230-55



### Termékleírás

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Egykomponensű, oldószerrel hígítható, nitrocellulóz bázisú, szintelen lakk. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Alkalmazási terület

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Leírás | Majdnem az összes beltéri fabútor. |
|--------|------------------------------------|

### Termékadatok

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Termékkód                              | E-T230-55     |
| Kiszerelés                             | 20 l          |
| Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben | 60 ± 10       |
| Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg | legalább 1 év |

### Fényességi fokok

|            |                |                         |
|------------|----------------|-------------------------|
| Termékszám | Fényességi fok | DIN 67530 60°-os könyök |
| E-T230-55  | fényes         | 55 ± 2                  |

### Aljzatok előkezelése

|  |                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nyers fafelületek<br>Kis fokozatú<br>facsiszolás<br>Gondosan távolítsa<br>el a csiszolóport<br>A nagypórusú fákat<br>ki kell kefélni | P120, P150, P180                                                                                   |
|  | Pácolt fafelületek                                                                                                                   | pácolás előtt csiszolja meg                                                                        |
|  | zárt pórusú<br>bevonatok                                                                                                             | Zárja a pórusokat az Easyfit<br>sorozat valamelyik<br>töltőalapozójának többszöri<br>felvitelével. |
|  | Nyers fafelületek<br>Kis fokozatú<br>facsiszolás<br>Gondosan távolítsa<br>el a csiszolóport<br>A nagypórusú fákat<br>ki kell kefélni | P120, P150, P180                                                                                   |
|  | Egzotikus/magas<br>járulékos anyag<br>tartalmú fafajok<br>Fák vagy MDF<br>vizeshelyiségekben                                         | Izolálja előtte Quantum Q-<br>IS160-nal vagy Solido S-<br>IS130-cal.                               |

### Feldolgozás

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan keverje fel!                                                                           |
|  | A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. |

### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |         |                                    |
|--|---------|------------------------------------|
|  | Hígítás | TNC 9102-F (950.02) gyors száradás |
|--|---------|------------------------------------|

### Alkalmazás

|                                        |         |           |         |
|----------------------------------------|---------|-----------|---------|
|                                        |         |           |         |
| Szórónyomás (bar)                      | 1.5-3.0 | 110-130   |         |
| Fúvókaméret (mm)                       | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |         |
| Hígító hozzáadása (%)                  | 20 - 40 | 20 - 40   | 20-30   |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp) | 13 - 18 | 13 - 18   | 18 - 22 |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2) | 100-150 | 100-150   | 100-150 |
| Műveletenként kiadósság (m2/l)         | 5 - 7   | 5 - 7     | 6-10    |

### Száradási idő @ 20°C

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| porszár      | 20 perc elteltével |
| tapintásálló | 50 perc elteltével |
| szállítható  | 12 óra elteltével  |

### Elősegített száradás

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pihenőidő szobahőmérsékleten   | 20 perc |
| Forró levegős szárítás 40°C-on | 20 perc |
| Forró levegős szárítás 60°C-on | 20 perc |
| Lehűlés szobahőmérsékleten     | 20 perc |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2023-08-22 / 6

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1