

Nature N-IO750



Termékleírás

Leírás	Nem élénkítő hatású, mélyen beeresztő, oldószertartalmú olaj.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fafajta. Megfelelő fa- és parafa padlókhöz, bútorokhoz, munkalapokhoz, famennyezetekhez, bútúfa járdákhoz, ipari parkettákhoz, lépcsőkhöz stb. Egzotikus és faanyagban gazdag fákat is be lehet vonni speciális előkezelés nélkül. A termék alkalmas olyan felületek előkezelésére, amelyeket NatureColor NC-U0760-__-__ színes bevonattal kívánnak ellátni. A termékkel történő keverése is lehetséges áttetsző színárnyalatok eléréséhez.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	N-IO750
Kiszerelés	5l 750 ml
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	15 ± 2
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Padlók Bútorok	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	--	--------------------------------------

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A termék felvitele a telítettség eléréséig történik pl. ecsettel, festőhengerrel, szivaccsal, festékszóró pisztollyal, forró szórópisztollyal. (max. 35°C) A kb. 60 perces behatási idő alatt azonnal utána kell kenni azokon a helyeken, ahol az olajat beszívta a fa, hogy megfelelő védőhatást érjen el és megakadályozza a foltosodást. A behatási idő után a felesleget a lehető legalaposabban el kell távolítani, pl. gumi simítókéssel vagy gumilapáttal. Előzetesen vizsgálja meg, hogy a szerszámok olajállók-e és nem színezik-e el a felületet. Ezután az esetleges olajmaradékokat szőszmentes pamutkendővel be kell dörzsölni. A maradékot géppel, finom csiszoló flízzel (korong) kell bedolgozni. A padlókat finom csiszoló flízzel (fehér korong) kell utánpolírozni a felesleg eltávolítását követő 24 óra elteltével. Ezáltal jelentősen növelhető a felület tartóssága.

Alkalmazás

Műveltenként kiadósság (m ² /l)	8-15
--	------

Száradási idő @ 20°C

csiszolható	12 óra elteltével
első, enyhe terhelés	24 óra elteltével
teljes mértékben terhelhető, járható	7 nap elteltével
Behatási idő bőséges felesleggel	60 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-17 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Nature

Vizsgálati szabványok	
	DIN 68861/1C Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	DIN 53160 1. és 2. rész szerinti nyál- és izzadtságállóság
	A DIBT műszaki szabályainak megfelelő építőipari termékek. Az olyan építőanyagok számára, mint a parketta, lépcső stb. CE jelölés kérelmezhető. AgBB minősítés parkettán és fapadlón a DIN EN 14342 szerint történő használatához.
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-17 / 7