

Aqualit A-PJF100



Termékleírás

Leírás	Vízzel hígítható, 1 komponensű, akrilát bázisú fugázóoldat nyers fapadlók kis repedéseinek és hézagainak feltöltésére a fedőbevonat felvitele előtt. Megakadályozza a lakk beesését, és ezáltal csökkenti az oldalak összetapadását.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Az összes, elterjedt fafajtából készült fapadlóra, tömör vagy csiszolható kopóréteggel.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	A-PJF100
Kiszerezés	5l 1l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	20 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év

Aljzatok előkezelése

	Új, kezeletlen padlók: A fa és a lerakás fajtájától függően először el kell végezni egy alapsziszolást. A padlót alaposan porszívózza fel.	P80-tól max. P120-ig
	Már felületkezelt fapadlók javítása: Először végezzen alapsziszolást és maradéktalanul távolítsa el a korábbi lakkréteget. A padlót alaposan porszívózza fel.	P80-tól max. P120-ig

Feldolgozás

	Alaposan rázza vagy keverje fel!
	Végezzen közepes csiszolást és gyűjtse össze a keletkező faport egy tiszta tartályban. Aqualit A-PJF100-zal és faliszttal 2:1 – 5:1 keverési arányban (fafajtától függően) készítsen kenhető keveréket. A feldolgozás során Aqualit A-PJF100-at adhat hozzá hígítás céljából. A padlót rozsdamentes acélleghúzóval és a készített keverékkel gondosan kenje át egyenletesen, és töltsen fel az összes kisebb repedést és hézagot. Egyenletesen vigye fel lehúzóval a terméket, és ne hagyjon felesleget a padlón. Amennyiben a feldolgozáskor repedés és hézag válik láthatóvá, a keveréket lehúzóval ismét fel lehet vinni.

Száradási idő @ 20°C

csiszolható	45 perc elteltével
-------------	--------------------

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1