

Aqualit A-PJF100



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Υδατοδιαλυτό διάλυμα στόκου αρμών 1Σ σε ακρυλική βάση για την πλήρωση των μικρών σκισιμάτων και αρμών σε ακατέργαστα ξύλινα δάπεδα πριν από τη σφραγιστική επάλειψη με βερνίκι. Αποτρέπει την υποχώρηση του βερνικιού μειώνοντας έτσι την πλευρική συγκόλληση.
-----------	--

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Όλα τα ξύλινα δάπεδα όλων των συνηθισμένων ειδών ξύλου, μασίφ, ή με ωφέλιμη στρώση με δυνατότητα λείανσης.
-----------	--

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	A-PJF100
Μέγεθος δοχείου	5l 1l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	20 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 1 έτος

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Νέα ακατέργαστα δάπεδα: Ανάλογα με το είδος του ξύλου και της τοποθέτησης θα πρέπει να γίνεται αρχικά μια βασική λείανση. Καθαρίστε πολύ καλά το δάπεδο με την ηλεκτρική σκούπα.	P80 έως P120
	Ανανέωση των ήδη επιστρωμένων ξύλινων δαπέδων: Αρχικά κάντε μια πρώτη λείανση και αφαιρέστε εντελώς την παλιά στρώση βερνικιού. Καθαρίστε πολύ καλά το δάπεδο με την ηλεκτρική σκούπα.	P80 έως P120

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά, ή ανακατέψτε!
	
	Εκτελέστε τη λείανση του μέσου και συλλέξτε τη σκόνη του ξύλου που θα προκύψει σε ένα καθαρό δοχείο. Με Aqualit A- PJF100 και ξυλόαλευρο με αναλογία ανάμειξης 2:1 έως 5:1 (ανάλογα με το είδος του ξύλου) παρασκευάστε ένα μείγμα που να μπορεί να στοκαριστεί. Κατά την επεξεργασία μπορεί να προστεθεί για αραίωση Aqualit A-PJF100. Στοκάρτε ομοιόμορφα το δάπεδο με ανοξειδωτή χαλύβδινη σπάτουλα με το μείγμα που παρασκευάστηκε και γεμίστε όλες τις μικρές ρωγμές και τους αρμούς. Στοκάρτε το προϊόν ομοιόμορφα και μην αφήνετε υπολείμματα στο πάτωμα. Εφόσον κατά την επεξεργασία εμφανιστούν ρωγμές και αρμοί μετά από ένα θάμπωμα, το μείγμα μπορεί να ξαναπεραστεί.
	
	

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Με δυνατότητα λείανσης	από 45 λεπτά
------------------------	--------------

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Γερμανία • www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919