

Aqualit A-PT230-20



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ 1Σ σε ακρυλική βάση, άχρωμο με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλα τα συνηθισμένα είδη ξύλινων παρκέτων και φελλού. Κατάλληλο και για την αναπαλαίωση διαπέδων και σκαλών.
-----------	---

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	A-PT230-20
Μέγεθος δοχείου	5l 1l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	20 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 1 έτος
Οδηγία VOC Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (Κατ. Α/Ι): 140 g/l (2010)	Αυτό το προϊόν περιέχει έως 90 g/l VOC.

Βαθμός λάμψης

Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας	DIN 67530 γωνία 60°
A-PT230-20	σατινέ γυαλιστερό	20 ± 2

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Αστάρι για παρκέ Aqualit A-PS130 επεξεργασία και λείανση σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών.	P120, P150
--	--	---------------

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά". Χρησιμοποιήστε ειδικό ρολό για παρκέτα. Βάλτε το προϊόν σε μια λεκάνη με χρώμα και ποτέ μη το χύσετε κατευθείαν στο πάτωμα.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Αραίωση	δεν είναι απαραίτητο εάν χρειαστεί Νερό βρύσης
--	---------	--

Εφαρμογή

Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	20
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	70-125
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	8-15

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 40 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 90 λεπτά
Με δυνατότητα λείανσης	από 4 ώρες
έτοιμο για χρήση	από 12 ώρες
Τοποθέτηση των επίπλων	από 24 ώρες
Στρώστε τα χαλιά	από 7 ημέρες
Πρώτος υγρός καθαρισμός	από 1 μηνός

Πρότυπα ελέγχου

	DIN 68861/1C Χημική καταπόνηση σε επιφάνειες επίπλων
	Ανθεκτικότητα στην απόξεση σύμφωνα με το DIN 68861 μέρος 2
	Οικοδομικά υλικά τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών κανόνων του DIBT. Για κατασκευαστικά στοιχεία όπως παρκέτα, σκάλες κλπ. μπορεί να υποβληθεί αίτηση χορήγησης σήματος CE. AgBB Άδεια χρήσης σε παρκέτα και ξύλινα πατώματα κατά DIN EN 14342.

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών, φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-19 / 5