

Aqualit A-PS130



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Υδατοδιαλυτό 1Σ σφραγιστικό παρκέτων σε ακρυλική βάση. Το προϊόν χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του παρκέτου για περαιτέρω επίστρωση με Aqualit A-PT260- ή A-PT230-_. Το προϊόν μειώνει την πλευρική συγκόλληση του δαπέδου παρκέ, γι' αυτό συστήνεται ανεπιφύλακτα για αστάρωμα.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλα τα συνηθισμένα είδη ξύλινων παρκέτων και φελλού.
-----------	--

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	A-PS130
Μέγεθος δοχείου	5l 1l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	20 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 1 έτος
Οδηγία VOC Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (Κατ. Α/Ι): 140 g/l (2010)	Αυτό το προϊόν περιέχει έως 90 g/l VOC.

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Στις άγριες ξύλινες επιφάνειες δαπέδου ανάλογα με το είδος και τον τρόπο τοποθέτησης του ξύλου πραγματοποιήστε κλιμακωτή λείανση.	P80 έως P120
	Εξωτερικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα	Μόνωση με Aqualit A-IS180.

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά". Χρησιμοποιήστε ειδικό ρολό για παρκέτα. Βάλτε το προϊόν σε μια λεκάνη με χρώμα και ποτέ μη το χύσετε κατευθείαν στο πάτωμα.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Αραίωση	δεν είναι απαραίτητο εάν χρειαστεί Νερό βρύσης
--	---------	--

Εφαρμογή

Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	20
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	70-125
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	8-15

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 40 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 90 λεπτά
Με δυνατότητα λείανσης	από 4 ώρες

Πρότυπα ελέγχου

	Το γενικό πιστοποιητικό επιστάσις οικοδομικών έργων για την ευφλεκτότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102/B1 για χαμηλής ευφλεκτότητας μοριοσανίδες, ηλεγμένες κατά B1 και καπλαντισμένες.
	Οικοδομικά υλικά τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών κανόνων του DIBT. Για κατασκευαστικά στοιχεία όπως παρκέτα, σκάλες κλπ. μπορεί να υποβληθεί αίτηση χορήγησης σήματος CE. AgBB Άδεια χρήσης σε παρκέτα και ξύλινα πατώματα κατά DIN EN 14342.
	Tox Control - Η σφραγίδα για βαφές με χαμηλές εκπομπές

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-19 / 8