

Quantum Q-IS160



Termékleírás

Leírás	Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, szintartó, akrilát bázisú, nagy kitöltő képességű, PUR izoláló alapozó.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Zárt pórusú lakkrétegekre optimalizált.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	Q-IS160
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	32 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Alapozás Quantum Q-IS160-nal 5:1 keverési arányban

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	10% HPU 6300 → izoláló hatás nélkül 20% HPU 6300 → prémium izoláló alapozó
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő	3 óráig 10% HPU 6300-zal 5 óráig 20% HPU 6300-zal

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	0-20	0-10
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	25	25
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-140	100-140
Műveletenként kiadósság (m2/l)	7 - 10	7 - 10

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	20 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	2 óra elteltével 10% HPU 6300-zal 4 óra elteltével 20% HPU 6300-zal

Vizsgálati szabványok

	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgácslapon, furnéron is.
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérően, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-09-21 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1