

Polydur (ICLA 141.60) P-S190



Termékleírás	
Leírás	Oldószertartalmú, gyorsan száradó, átlátszó, poliészterbázisú töltőalapozó rendkívül nagy kitöltő képességgel. A termék sztirolmentes.

Alkalmazási terület	
Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fajtája és fa alapanyag alapozásához.

Termékadatok	
Termékkód	P-S190
Kiszerelés	20 kg
Szállítási viszkozitás DIN 6 mm mp- ben	20 ± 2
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	73 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1.07 ± 1%
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 6 hónap

Aljzatok előkezelése		
	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajták Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Izolálja előtte Quantum Q-IS160-nal vagy Solido S-IS130-cal.

Feldolgozás	
	Alaposan keverje fel!
	Figyelem: A keverési folyamat során feltétlenül ügyelni kell a sorrend betartására. Először adjon száradásgyorsítót és hígítót a lakkhoz és keverje addig, amíg homogén keverék nem jön létre. Az utolsó műveletben a katalizátort alaposan be kell keverni. Ettől a művelettől kezdve az anyagot aktiválta, és az felhasználható.

Térhálósítók Hígítók Adalékok		
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 10% TUP 9500-F hozzáadásával	1 óráig
	Száradásgyorsító	2% AUP 6571 (781.36)
	Hígító	TUP 9500-F (992.31) gyors száradás
	Katalizátor	2% HUP 6500 (340.56)

Alkalmazás	
Szórónyomás (bar)	1.5-3.0
Fúvókaméret (mm)	2.5-3.0
Hígító hozzáadása (%)	20 - 25
Feldolgozási viszkozitás DIN 6 mm (mp)	16-30
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	200-250
Műveletenként kiadósság (m2/l)	3-4
A lakkrétegek maximális száma ezzel a termékkel	3
Várakozási idő ismételt felvitel előtt köztes csiszolás nélkül (óra)	1
Maximális várakozási idő ismételt felvitel előtt köztes csiszolás nélkül (óra)	3

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	80 perctől
tapintásálló	90 perc elteltével
csiszolható	6 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-19 / 5