

Aqualit A-IS180



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Υδατοδιαλυτό, φωτοάντοχο σφραγιστικό και μονωτικό σφραγιστικό 2Σ-PU με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά σε ακρυλική βάση.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Βελτιστοποιημένο για βερνικώματα σε ξύλα με κλειστούς πόρους.
-----------	--

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	A-IS180
Μέγεθος δοχείου	5l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	40 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 1 έτος
Οδηγία VOC Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (Κατ. Α/ε): 130 g/l (2010)	Αυτό το προϊόν περιέχει έως 74 g/l VOC.

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες εξωτερικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα Ξύλα, ή MDF σε υγρούς χώρους	P120, P150, P180
	Επεξεργασμένες ξύλινες επιφάνειες	Λείανση πριν από το βερνίκωμα

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά".

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σκλήρυνση	20% HWA 6000
	Αραίωση	TWA 9000-F ή νερό βρύσης
	Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα	έως 4 ώρες

Εφαρμογή

Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Προσθήκη αραιωτικού (%)	20	10-20
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	40	40-50
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	100-140	100-140
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 30 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 1 ώρα
Με δυνατότητα λείανσης	από 4 ώρες

Πρότυπα ελέγχου

	Απαίτηση σε επιφάνειες επίπλων κουζίνας σύμφωνα με το DIN 68930 αναφορικά με την ανθεκτικότητα στις εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες.
--	---

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγωγή και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-16 / 21

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919