

PolydurColor

(ICLA 141.28/01)

PC-P320



Termékleírás

Leírás	Oldószertartalmú, gyorsan száradó, fehér pigmentált, poliészterbázisú töltőanyag rendkívül nagy kitöltő képességgel.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fafajta és fa alapanyag alapozásához.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	PC-P320
Kiszerelés	20 kg
Szállítási viszkozitás DIN 6 mm mp- ben	55 ± 5
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	95 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1,44 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 6 hónap

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Izolálja előtte Quantum Q-IS160-nal vagy Solido S-IS130-cal.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	Figyelem: A keverési folyamat során feltétlenül ügyelni kell a sorrend betartására. Először adjon száradásgyorsítót és hígítót a lakkhoz és keverje addig, amíg homogén keverék nem jön létre. Az utolsó műveletben a katalizátort alaposan be kell keverni. Ettől a művelettől kezdve az anyagot aktiválta, és az felhasználható.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 20% TUP 9500-F hozzáadásával	30 percig
	Száradásgyorsító	2% AUP 6570 (781.35) súlytól függően 3% AUP 6570 (781.35) térfogattól függően
	Hígító	TUP 9500-F (992.31) gyors száradás
	Katalizátor	2% HUP 6500 (340.56) súlytól függően 3% HUP 6500 (340.56) térfogattól függően

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0
Fúvókaméret (mm)	2.5-3.0
Hígító hozzáadása (%)	15 - 25
Feldolgozási viszkozitás DIN 6 mm (mp)	18-20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	250 - 350
Műveletenként kiadósság (m2/l)	2 -3
A lakkrétegek maximális száma ezzel a termékkel	3
Várakozási idő ismételt felvitel előtt köztes csiszolás nélkül (óra)	1
Maximális várakozási idő ismételt felvitel előtt köztes csiszolás nélkül (óra)	3

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

PolydurColor

(ICLA 141.28/01)

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	50 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
csiszolható	14 óra elteltével
Száradási idő felvitel után	20 perc

Elősegített száradás	
Pihenőidő szobahőmérsékleten	20 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	30 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	30 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2