

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Opis izdelka

Opis	Na svetlobi obstojen in z vodo redčen sistem pokrivnega končnega premaza na osnovi akrilata, ki je obstojen na svetlobi, dobro prekriva in ustvari dober temelj. Možna je uporaba kot 1K- ali 2K-izdelek. Sistem mešanja barv za izdelavo številnih barvnih odtenkov po RAL, Sikkens, NCS itd. ali po lastni predlogi.
------	--

Področje uporabe

Opis	Skoraj vse vrste lesa in lesnih materialov v notranjih področjih. Idealen pri pripravi z AqualitColor AC-IP360.
------	---

Podatki o izdelku

Koda izdelka	AC-T450-30-BW01
Velikost posode	20 kg 5 kg
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	60-90 odvisno od barvnega odtenka
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Ta izdelek v nestrjenem stanju vsebuje maks. 95 g/l snovi HOS. Ta izdelek v strjenem stanju vsebuje maks. 117 g/l snovi HOS.

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
AC-T450-30-BW01	svilnat sijaj	30 ± 5

Priprava podlag

	Plošča iz lesnih vlaken MDF – brez vpliva vlage	Predhodno obdelujte z AqualitColor AC-IP360, da dobite zaključeno in enakomerno površino. Končno brušenje polnila z zrnatostjo P280 -P320.
	Plošča iz lesnih vlaken MDF – z vplivom vlage	Predhodno obdelujte z AqualitColor AC-IP360 (utrjen), da dobite zaključeno in enakomerno površino. Končno brušenje polnila z zrnatostjo P280 -P320.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje opsijsko	10% HWA 6000
	Redčenje	TWA 9000-F ali Vodovodna voda
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	do 4 ur (samo pri 2K-obdelavi)

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodajanje razredčila (%)	5-10	0-10
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	30	50
Količina izdelka na nanos (g/m2)	100-120	100-120
Pokrivnost na nanos (m2/l)	6-7	6-7

Čas sušenja @ 20°C

suh na dotik	od 40 minut naprej
suho na dotik	od 1 ure naprej
pripravljen za transport	od 12 ur
Možno brusiti	od 4 ur naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-23 / 5