

Aqualit (ICLA 100.07) A-S130



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vandfortyndbar, lysægte fyldgrund på acrylatbasis. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Optimeret til lodret påføring.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	A-S130
Pakningsstørrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 6 mm i sek.	45 ± 10
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder uhærdet maks. 81 g/l VOC. Dette produkt indeholder hærdet maks. 105 g/l VOC.

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P120, P150, P180
	Bejdsede træflader	Slib før bejdsning.
	Ekstotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Isolering med Aqualit A-IS180.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning option	10% HWA 6001 (303.01)
	Fortynding	ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer (ved 2-komponentforarbejdning)

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Dysetørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Fortyndertilsetning (%)	5	5
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	30-40	30-40
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-140	100-140
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	fra 6 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919