

Aqualit (ICLA 100.07) A-S130



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Vattenspädbar, ljusäkta sealer på akrylatbas. Valbar som 1K- eller 2K-produkt för användning vid höga påfrestningar.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. Optimerad för vertikal applicering.

Produktdata	
Produktkod	A-S130
Förpackningsstorlek	5l 20 l
Leveransviskositet DIN 6mm i sec.	45 ± 10
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Denna produkt innehåller i ohärdad form max. 81 g/l VOC. Denna produkt innehåller i härdad form max. 105 g/l VOC.

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätor	P120, P150, P180
	Betsade trätor	slipa före betsning
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Isolera med Aqualit A-IS180.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning valbar	10% HWA 6001 (303.01)
	Förtunnare	Kranvatten
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 4 timmar (vid 2K-behandling)

Applicering		
Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Munstyckets storlek (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Tillsättning av förtunnare (%)	5	5
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	30-40	30-40
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-140	100-140
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 -7	5 -7

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 1 timme
slipbar	från 6 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom probbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-20 / 5