

Aqualit

(ICLA 200.12.05)

A-T220-05



Toote kirjeldus	
Kirjeldus	Veega lahjendatav, ühekomponentne, akrülaadibaasil, valguskindel, läbipaistev lakk.

Kasutusala	
Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitude ja puitmaterjalide jaoks siseruumides. Toodet on võimalik kasutada kui mitmekihilist lakki aluskihina või kattelakina.

Toote andmed	
Toote kood	A-T220-05
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	120 ± 10
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 59 g/l LOÜ.

Läikeaste		
Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
A-T220-05	täismatt	5 ± 2

Aluspindade eeltöötlus		
	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetoim Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Isoleerimine Aqualit A-IS180-ga.
	AqualitColor värvitud pealispinnad	lakkige ilma vahelihvimiseta 6 tunni kuni maks. 24 tunni möödumisel

Töötlemine	
	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid		
	Lahjendamine	Kraanivesi

Aplikatsioon		
Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Vedeldi lisamine (%)	5-10	5-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	40-50	40-50
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-140	100-140
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Kuivamisaaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 2 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitav	alates 4 tunnist

Kiirendatud kuivamine	
Ooteaeg ruumitemperatuuril	15 minutit
Kuumõhkkuivatus 35°C juures	2 tundi
Jahutamine ruumitemperatuuril	15 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-20 / 7