

Aqualit A-ST260-10



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Wodorozcieńczalny lakier bezbarwny do schodów najnowszej generacji, zachowujący naturalny wygląd drewna, na bazie akrylanów. Absolut „knirkefri”, creme- og fedtbestandig, lysægte, med høj mekanisk belastning allerede ved anvendelse af 1-komponent. Som 2-komponentvariant forbedres den kemiske bestandighed samt den mekaniske performance endnu engang.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	På grund af det høje tørstofindhold, ridse- og skridstyrken er den meget velegnet til belægning på samtlige trætrapper samt samtlige mekanisk højt belastede bygningsdele. Produktet kan anvendes både til ophængte og indstemte trapper som „knirkefri” lakering.

Produktdata	
Produktkode	A-ST260-10
Pakningsstørrelse	5 l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	60 ± 5
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder uhærdet maks. 50 g/l VOC. Dette produkt indeholder hærde maks. 82 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
A-ST260-10	mat	10 ± 2

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer eller hvis der ønskes mere glød	Isolering med Aqualit A-IS180.
	Pigmenteret top coat overflader AqualitColor	lakeres efter 6 timer til maks. 24 timer uden mellemslibning.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under ”Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer”.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning option	5% HWA 6000
	Fortynding	TWA 9000-F eller ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer (ved 2-komponentforarbejdning)

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit

Påføring			
			
Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	80-100	
Dysetørrelse (mm)	1.8-2.0	0.23-0.28	
Fortyndertilsætning (%)	0-10	0-10	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	45	45	45
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-120	100-120	80-100
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	6-7	6-7	10-12

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 40 minutter
berøringstør	fra 90 minutter
kan slibes	fra 4 timer
transportegnet	fra 12 timer

Prøvningsstandarder	
	DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	Slidstyrke iht. DIN 68861 del 2
	Skridsikre egenskaber i henhold til BGR 181 og DIN 51130, når 3 % af struktulpulver fin STP-F tilsættes. * ansøgt om

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfulgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-20 / 5