

Tekutý spárovací tmel FK



Popis výrobku		Doby schnutí @ 20°C			
Popis	Vodou ředitelný tekutý 1K spárovací tmel pro vyplňování malých trhlin a spár na surových dřevěných podlahách před lakováním podlahy. Zabraňuje stékání laku a tím snižuje boční lepení.	Brousitelné	od 45 minut		
Oblast použití		Dodatečná úprava			
Popis	Veškeré dřevěné podlahy všech používaných druhů dřeva, z masívu nebo s brousitelnou nášlapnou vrstvou.	Po dostatečném vysušení ošetřete talířovou bruskou a brousicími kotouči zrnitosti P 150. Když to je nevyhnutné, můžete provést opakované vytmelení nebo základní nátěr s 1K základním nátěrem Unocryl na parkety UC-PG.			
Údaje o výrobku					
Kód produktu	FK				
Velikost balení	1 l 5l				
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	20 ± 2				
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 1 rok				
Předběžná úprava podkladů					
	Nové neošetřené podlahy: Podle druhu dřeva a způsobu uložení proveďte nejprve základní broušení. Podlahu důkladně povysávejte.	P80 až max. P120			
	Renovace již natřených dřevěných podlah: Nejprve proveďte základní broušení a úplně odstraňte staré vrstvy laků. Podlahu důkladně povysávejte.	P80 až max. P120			
Zpracování					
	Dobře protřepat nebo dobře míchejte!				
	Proveďte střední broušení a vzniklý dřevní prach posbírejte do čisté nádoby. Tekutým spárovacím tmelem FK a dřevnou moučkou v poměru míchání 2:1 až 5:1 (podle druhu dřeva) vytvořte spárovací směs. Během zpracování může být pro zředění přidán tekutý spárovací tmel FK. Podlahy vytvořenou spárovací směsí rovnoměrně vytmelte pomocí nerezové ocelové špachtle, vyplňte všechny malé trhliny a spáry. Tmelení výrobkem provádějte rovnoměrně, na podlaze nenechte žádný přebytek. Když se při postupu prací objeví trhliny a spáry v důsledku poklesnutí, můžete provést opakované vytmelení směsí.				

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaučili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-06 / 5