

Prostředek pro potlačení závoje s vysokým leskem HAS



Popis výrobku		Zpracování	
Popis	Politura s vysokým leskem na bázi vody s velmi jemným zrnem pro odstranění zbytků leštících past HSP a HPP, jako i případných závoju na vysoce lesklých površích.	Prostředek pro potlačení závoje s vysokým leskem HAS se zpracuje s rotačně pracující leštičkou při použití beránčí kožešiny. Nejprve pastu naneste na beránčí kožešinu a bez leštění manuálně rovnoměrně rozdělte na ploše. Poté leštění spusťte při nízkých otáčkách a pomalu je stupňujte. Za vývinu nepatrného tlaku se leštička vede po ploše, přitom se s ní musí neustále pohybovat, aby se plocha příliš nezahřála. Plochu během leštění můžete také chladit vodným rozprašovačem. Prostředek pro potlačení závoje až se dosáhne uspokojivý výsledek s vysokým leskem HAS můžete na plochu nanést více krát. Na tmavých podkladech můžete výrobek v posledním kroku ošetřit hladkým leštícím polštářkem (pad) nebo profilovaným leštícím polštářkem (pad). Prostředek pro potlačení závoje s vysokým leskem HAS můžete nanést a zpracovat také manuálně čistým, měkkým hadrem neuvolňujícím vlákna. Toto se především doporučuje k oživení a obnově lesku při zabudovaných objektech. Prostředek pro potlačení závoje s vysokým leskem HAS se v nepatrném množství nanese na hadr a krouživými pohyby zpracuje na vysoce lesklém povrchu tak dlouho, až je povrch úplně lesklý a jsou odstraněny všechny zbytky výrobku.	
Oblast použití		 	
Popis	Prostředek pro potlačení závoje s vysokým leskem HAS uzavírá okruh programu leštících přípravků s nejjemnějším zrnem a odstraňuje poslední závoj na všech vysoce lesklých površích nábytku. Také velmi vhodné pro strojové a manuální oživení příp. obnovu původního lesku vysoce lesklých povrchů.		
Údaje o výrobku			
Kód produktu	HAS		
Velikost balení	1 kg		
Viskozita při dodání	pastovitá		
Trvanlivost – originální balení uzavřené	min. 2 roky		
Předběžná úprava podkladů			
	Plochy leštíte tak, jak je popsáno v informačních technických listech k výrobkům brusná pasta pro vysoký lesk HSP jako i leštící pasta pro vysoký lesk HPP.		
Tvrdidlo Ředidlo Přísady			
	Voda z vodovodu	podle potřeby nastříkejte na povrch	
Dodatečná úprava			
		Je-li výsledek leštění uspokojivý, můžete na plochu rozetřít dolešťovací vodu S68. Tím se nanese extrémně tenká ochranná vrstva (film) s obsahem silikonu. Povrchy se tak stanou odolnějšími proti poškrábání a získají příjemný hladký povrch. Respektujte prosím informační technický list pro tento výrobek.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-08 / 4