



Descriere produs

Întăritor pentru lac PUR din 2 componente, diluabil cu apă.

Nuantă de culoare

Incolor

Tip de liant

Izocianat

Densitate

Cca. 1,00 kg/l

Ambalaj

```
8548-008001-010 - 0.84 |
8548-008001-050 - 3.33 |
```

Prelucrare

Datele privind raportul de amestecare și timpul de lucrabilitate se găsesc în fișa cu date tehnice a lacului.

Temperatură de prelucrare

15 - 25 °C pentru substrat, aer și material la cca. 60 % umiditate relativă

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare cu apă, eventual se adaugă detergent de curățare a vaselor disponibil în comerț sau cu ST 830.

Depozitare

Termenul de valabilitate în recipientele originale închise este de 1 an; Temperatura de depozitare +5 - +30 °C. După expirarea termenului de valabilitate, produsul poate fi în continuare utilizat, deși caracteristicile produsului pot diferi de materialul „proaspăt”. Prin urmare, prelucrătorul trebuie să aplice materialul cu termen de valabilitate depășit cu atenție deosebită.

Încăideți bine recipientele deschise! Depozitați în spații răcoase, dar ferite de îngheț. Întăritorii izocianat sunt sensibili la umezeală. Păstrați întotdeauna în recipiente închise ermetic.

Reciclare

Trimiteți spre reciclare numai recipientele complet goale.
Eliminați reziduurile de material conform reglementărilor
locale. Un cod european al deșeurilor adecvat pentru
acest material este: 08 01 11.

Fisă cu date de securitate

Mai multe informații în fișa cu date de securitate în
conformitate cu 91/155/CEE.
www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Fișe cu date
de securitate

Avertizări

Înainte de utilizare citiți întotdeauna marcasele și informațiile privind produsul. Măsurile de protecție uzuale trebuie respectate și în cazul prelucrării lacurilor/emailurilor puțin poluante.

Directivă COV

Nu face obiectul obligatiei de identificare.

Reguli de bază

Destinat utilizării în unități comerciale tehnice. Utilizare exclusivă în recomandările de sistem aprobate de Sikkens Wood Coatings.

Indicatii

Respectați fișele cu date tehnice relevante și solicitați o consiliere profesională prin intermediul angajaților serviciului extern al firmei Sikkens sau în unitatea de producție.

Utilizați în

Rubbol WP 151 / WP 162